



TriTonex

TEHNIČKI LIST



PARFIX CLASSIC - LEPAK ZA PARKET

OPIS PROIZVODA I UPOTREBA

Parfix Classic je standardni lepak za parket izrađen je na bazi polivinilacetatne (PVA) disperzije, punilaca i aditiva. Namjenjen je za lepljenje parketa manjih dimenzija na betonske, drvene i druge slične upijajuće podlove.

- EKOLOŠKI PROIZVOD
- BRZO VРЕME VEZIVANJA
- BRZA PROHODNOST POSLE 24h

PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se lepak nanosi mora biti ravna, fino obrađena, čvrsta i bez pukotina, dobro očišćena od prašine masnoća i ostalih nečistoća. Betonska podloga mora biti stara minimalno 4-6 dana, a vlažnost betonske i cementne podlove može biti maksimalno 2,5%. Vlažnost drvene podlove i parketa može biti između 8% i 10%. Ako je podloga neravna, potrebno ju je grundirati pre nanošenja lepka, odgovarajućim PARFIX PRIMER-om, u zavisnosti od stanja površine.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Na pripremljenu površinu lepak treba naneti nazubljenom lopaticom u sloju debljine do 1mm. Zatim se parket laganim guranjem polaže u sloj lepka, čvrsto zalepi tako da čitavom poleđinom nalegne na lepak. Između zida i položenog parketa ostaviti cca 1-2cm prostora koristeći klinove. Klinove ukloniti po završetku radova. Vreme sušenja nanesenog lepka zavisi od relativne vlage i temperature u prostoriji, kao i od temperature lepka, parketa i podlove. Prohodnost se ostvaruje nakon 24 časa. Dalja obrada parketa, brušenje i lakiranje parketa, može se vršiti najmanje 7-10 dana nakon lepljenja.

TEHNIČKI PODACI:

POTROŠNJA:

cca. 1 - 1,4kg/m², u zavisnosti od vrste parketa i poroznih svojstava podlove. Korišćenje parfix prajmera smanjuje potrošnju lepka i pojačava adheziju lepka

TEMPERATURA PRIMENE:

temperatura vazduha od +15°C do +25°C, vlažnost parketa između 8% i 10%, vlažnost betonske podlove 2,5%

VРЕME SUШENJA:

nakon 7-10 dana je moguće brušenje i lakiranje parketa

SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE:

originalno zatvoren i na preporučen način skladišten, suva, prosvetrena prostorija, na drvenim paletama, na temperaturi od +5 do +25°C, zaštićen od direktnе sunčeve svetlosti, proizvod je upotrebljiv 12 meseci od datuma proizvodnje označenog na ambalaži.
Čuvati od smrzavanja i pregrevanja.

PAKOVANJE:

1kg; 5kg; 20kg

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Tritonex d.o.o. Kragujevac na osnovu dosadašnjih iskustva i ispitivanja u sertifikovanoj laboratoriji. Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzorka za svoje potrebe. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene. Za sve dodatne informacije обратите se našoj tehničkoj službi.



NAPOMENA:

Koristi se u sistemu sa proizvodom PARFIX CLASSIC PRIMER

