



TriTonex TEHNIČKI LIST



PARFIX PU PRIMER

OPIS PROIZVODA I UPOTREBA

Jednokomponentni poliuretanski prajmer na bazi izocijanata. Koristi se kao podloga za poboljšanje adhezije na površinama kao što su beton, malter, drvo kao i za sisteme sa podnim grejanjem.

- OBEZBEĐUJE ODLIČNU ADHEZIJU IZMEĐU LEPKA I PODLOGE
- BRZO VREME VEZIVANJA

PRIPREMA PODLOGE

PARFIX PU PRIMER se koristi kao podloga za poboljšanje adhezije na površinama kao što su beton, malter drvo. Nanosi se na čvrste podloge bez konstruktivnih nedostataka, trajno suve i očišćene od finih čestica prašine i drugih supstanci. Površina mora biti čista, čvrsta, suva, otporna na pritisak, očišćena od prašine i nečistoća. Vlaga podloge kod polaganja parketa ne sme biti veća od 2%, dok uz primenu PARFIX PU PRIMER-a površina može sadržati do 3.5% vlage. Koristi se u sistemu sa završnim lepkom za parket PARFIX PU71, PARFIX PU101 PROJECT PRODUCT.

UPUTSTVO ZA APLIKACIJU

ParFix PU PRIMER nanositi valjkom sa kratkom dlakom ili finom četkom. Kod jako upijajućih površina Primer nanositi u 2 sloja. Drugi sloj naneti na prethodno osušen Primer (2-3 sata). Ako se nanosi kao impregnacija Primer nanositi do potpunog zasićenja podloge. Pri optimalnim uslovima PARFIX PU lepak se može naneti nakon 4-5h od nanošenja PARFIX PU PRIMER-a.

TEHNIČKI PODACI:

POTROŠNJA:

cca.180-230 g/m² u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge i načina nanošenja

TEMPERATURA PRIMENE:

optimalna radna temperatura je od +18°C do +25°C, uz maksimalnu relativnu vlažnost vazduha od 60%. Ne sme se koristiti ispod +15°C

DOZVOLJEN SADRŽAJ VLAGE U BETONU:

vlaga podloge kod polaganja parketa ne sme biti veća od 2% dok uz primenu PARFIX PU PRIMERA površina može sadržati do 3,5% vlage

VREME SUŠENJA:

4-5H

SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE:

originalno zatvoren i na preporučen način skladišten, suva, provetrena prostorija, na drvenim paletama, na temperaturi od +5 do +30°C, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti, proizvod je upotrebljiv 12 meseci od datuma proizvodnje označenog na ambalaži. Čuvati od smrzavanja i pregrevanja.


PAKOVANJE:

plastična ambalaža, 5kg

NAPOMENA:

Koristi se u sistemu sa proizvodom, završnim lepkom za parket PARFIX PU71, PARFIX PU101 PROJECT PRODUCT, PARFIX EPU91

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača TriTonex d.o.o. Kragujevac na osnovu dosadašnjih iskustva i ispitivanja u sertifikovanoj laboratoriji. Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi.



TriTonex d.o.o. Kragujevac,

Srete Mladenovića 2, Kragujevac;

+381 34 301 565 ; mail: office@tritonex.rs

www.tritonex.rs