

KERAMIKFIX 110

CEMENTNI LEPAK ZA KERAMIČKE PLOČICE / CEMENT-BASED ADHESIVE FOR CERAMIC TILES / ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

www.tritonex.rs

office@tritonex.rs / Srete Mladenovića 2,
Kragujevac Serbia
@tritonexkg

RS

OSOBINE I NAMENA: Cementni lepak za upojne keramičke pločice, za upojne podloge i gips karton ploče. Pruža dobru prionjivost pločica na beton, cementne maltere kamen, ciglu na unutrašnjim i spoljašnjim površinama. Preporučuje se za lepljenje upojnih pločica gde jedna strana ne prelazi 60 cm.

- **BEZ KLIZANJA**
- **DOBRA PRIONJIVOST NA BETON, CEMENTNE MALTERE, KAMEN, CIGLU**
- **ZA UPOJNE POVRŠINE, UNUTRAŠNJE I SPOLJAŠNJE LEPLJENJE**
- **ZA UPOJNU KERAMIKU DO 60CM**
- **ZA SLOJEVE DEBLJINE DO 10MM**

INFORMACIJE O PROIZVODU:

PRIPREMA PODLOGE:

Podloga mora biti ravna, čvrsta, nosiva, čista, odmašćena i otprašena i predhodno moraju biti fizički uklonjeni svi premazi. Pre nanošenja lepka, obavezno pripremiti površinu prajmerom u zavisnosti od vrste podloge na koju se vrši lepljenje.

PRIPREMA LEPKA:

Keramik Fix 100 pomešati sa vodom do potrebne gustine 5,0-6,0 l vode mikserom na max. 500 o/min. Ponovno izmešati nakon 10 min.

NANOŠENJE LEPKA:

Za nanošenje lepka Keramik Fix 100 na podlogu, koristiti adekvatnu nazubljenu gletericu, imajući u vidu dimenzije pločica, tako da se ravnom stranom nanese tanak sloj na podlogu a zatim nazubljenim sloj lepka za lepljenje. Na taj način se postiže da minimum 80% površine pločice bude pokriveno lepkom za upotrebu na unutrašnjim površinama i gips kartonu i minimum 95% površine pločice pokriveno lepkom kod lepljenja na spoljnim površinama.

LEPLJENJE KERAMIKE:

Kod lepljenja keramičkih pločica gde dimenzija jedne strane pločice prelazi 40cm, na zadnju stranu pločice obavezno naneti tanak sloj lepka ravnom stranom gleterice – preko 60cm nazubljenom gletericom zuba 4mm čime se postiže 100% pokrivenosti keramike pri njenom polaganju.

FUGOVANJE PLOČICA:

Zid nakon 24 sati, pod nakon 24 sata.

PROHODNOST:

Lagana nakon 24 sata, potpuno opterećenje nakon 14 dana.

SKLADIŠTENJE:

Čuvati na suvom i hladnom mestu u originalnoj fabrički zatvorenoj ambalaži.

ROK TRAJANJA:

12 meseci od datuma proizvodnje otštampanog na vreći.

TEHNIČKI PODACI:

Mešanje sa vodom: 5,0-6,0 l/25 Kg.

Optimalna temperatura primene: + 5°C do + 30°C,

Potrošnja: 3-5,0 kg/m². Vreme upotrebljivosti: ≈ 4h.

Otvoreno vreme: ≤ 20 min

ENG

PROPERTIES AND APPLICATION:

Cement-based adhesive for absorbent ceramic tiles, suitable for absorbent substrates and gypsum plasterboards. Provides good adhesion of tiles to concrete, cement renders, stone and brick on interior and exterior surfaces. Recommended for bonding absorbent tiles with a maximum side length of 60 cm.

- **NON-SLIP**
- **GOOD ADHESION TO CONCRETE, CEMENT RENDERS, STONE AND BRICK**
- **FOR ABSORBENT SUBSTRATES, INTERIOR AND EXTERIOR APPLICATIONS**
- **FOR ABSORBENT CERAMIC TILES UP TO 60 CM**
- **FOR LAYER THICKNESSES UP TO 10 MM**

PRODUCT INFORMATION:

SUBSTRATE PREPARATION:

The substrate must be level, solid, load-bearing, clean, free from grease and dust, and all existing coatings must be physically removed beforehand. Before applying the adhesive, the surface must be treated with an appropriate primer depending on the type of substrate to which the tiles are to be bonded.

ADHESIVE PREPARATION:

Mix Keramik Fix 100 with 5.0–6.0 l of water to the required consistency using a mixer at a maximum speed of 500 rpm. Allow to stand for 10 minutes, then mix again.

ADHESIVE APPLICATION:

To apply Keramik Fix 100 to the substrate, use an appropriate notched trowel selected according to the tile



Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Tritonex d.o.o. Kragujevac na osnovu dosadašnjih iskustva i ispitivanja u sertifikovanoj laboratoriji. Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. / Технические данные предоставлены с целью достижения оптимальных результатов при использовании продукции, производимой компанией Tritonex d.o.o. Кragуевца на основании предыдущего опыта и испытаний в сертифицированной лаборатории. Мы рекомендуем покупателю провести предварительное тестирование образцов для своих нужд. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения. За дополнительной информацией обращайтесь в нашу техническую службу. / Technical data are provided in order to achieve optimal results using products manufactured by Tritonex d.o.o. Kragujevac based on previous experience and testing in a certified laboratory. We advise the customer to carry out preliminary testing of samples for his needs. The manufacturer reserves the right to make any changes. For any additional information, please contact our technical service.

dimensions. Apply a thin layer of adhesive to the substrate with the flat side of the trowel, then comb the adhesive with the notched side. This ensures that a minimum of 80% of the tile surface is covered with adhesive for interior applications and gypsum plasterboards, and a minimum of 95% for exterior applications.

BONDING CERAMIC TILES:

When bonding ceramic tiles where one side of the tile exceeds 40 cm, a thin layer of adhesive must also be applied to the back of the tile using the flat side of the trowel. For tiles exceeding 60 cm, use a notched trowel with 4 mm teeth on the back of the tile to achieve 100% adhesive coverage when laying the tiles.

GROUTING:

Walls after 24 hours; floors after 24 hours.

FOOT TRAFFIC:

Light foot traffic after 24 hours; full load after 14 days.

STORAGE:

Store in a cool, dry place in the original, factory-sealed packaging.

SHELF LIFE:

12 months from the date of manufacture printed on the bag.

TECHNICAL DATA:

Mixing ratio with water: 5.0–6.0 l / 25 kg

Optimal application temperature: +5°C to +30°C

Consumption: 3–5.0 kg/m²

Pot life: ≈ 4 h

Open time: ≤ 20 min

RUS

СВОЙСТВА И НАЗНАЧЕНИЕ:

Цементный клей для впитывающей керамической плитки, предназначенный для впитывающих оснований и гипсокартонных плит. Обеспечивает хорошее сцепление плитки с бетоном, цементными штукатурками, камнем и кирпичом на внутренних и наружных поверхностях. Рекомендуется для приклеивания впитывающей плитки с длиной одной стороны не более 60 см.

• БЕЗ СПОЛЗАНИЯ

• ХОРОШАЯ АДГЕЗИЯ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТНЫМ ШТУКАТУРКАМ, КАМНЮ И КИРПИЧУ

• ДЛЯ ВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

• ДЛЯ ВПИТЫВАЮЩЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ РАЗМЕРОМ ДО 60 CM

• ДЛЯ СЛОЕВ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 MM

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть ровным, прочным, несущим, чистым, обезжиренным и обеспыленным. Все имеющиеся покрытия должны быть предварительно удалены механическим способом. Перед нанесением клея поверхность необходимо обязательно обработать соответствующей грунтовкой в зависимости от типа основания, на которое производится укладка плитки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ:

Смешать Keramik Fix 100 с 5,0–6,0 л воды до получения необходимой консистенции с помощью миксера при максимальной скорости 500 об/мин. Через 10 минут повторно перемешать.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ:

Для нанесения Keramik Fix 100 на основание использовать подходящий зубчатый шпатель с учётом размеров плитки. Сначала гладкой стороной шпателя нанести тонкий слой клея на основание, затем зубчатой стороной сформировать клеевой слой для укладки плитки. Таким образом обеспечивается покрытие клеем не менее 80% поверхности плитки при внутренних работах и укладке на гипсокартон и не менее 95% поверхности плитки при наружных работах.

УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ:

При укладке керамической плитки, у которой длина одной стороны превышает 40 см, на обратную сторону плитки необходимо обязательно нанести тонкий слой клея гладкой стороной шпателя. Для плитки размером более 60 см клей на обратную сторону следует наносить зубчатым шпателем с размером зуба 4 мм, что обеспечивает 100% покрытие керамической плитки клеем при её укладке.

ЗАТИРКА ШВОВ:

На стенах — через 24 часа, на полу — через 24 часа.

ВОЗМОЖНОСТЬ ХОЖДЕНИЯ:

Лёгкая пешеходная нагрузка — через 24 часа; полная нагрузка — через 14 дней.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом и прохладном месте в оригинальной герметично закрытой заводской упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев с даты производства, указанной на мешке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Количество воды для смешивания: 5,0–6,0 л / 25 кг

Оптимальная температура применения: от +5°C до +30°C

Расход: 3–5,0 кг/м²

Время жизнеспособности раствора: ≈ 4 ч

Открытое время: ≤ 20 мин