

PARFIX ACRYL parquet

JEDNOKOMPONENTNA AKRILNA ZAPTIVNA MASA NA BAZI VODE / SINGLE COMPONENT WATER-BASED ACRYLIC SEALANT / ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



Product benefits



PARFIX Acryl Parquet je jednokomponentna akrilna zaptivna masa na bazi vode. Koristi se za zaptivanje završnih spojeva i popunjavanje pukotina u enterijeru.

OSOBINE

- Može se prefarbavati
- Bez mirisa
- Trajno fleksibilan
- Može se koristiti na površinama kao što su cigla, beton, drvo, PVC itd.
- Veoma jednostavan za nanošenje i čišćenje
- Vodootporan nakon očvršćavanja
- Lako se obrađuje

PRIMENA

- Za spojeve kod prozorskih klupica, između zidnih elemenata itd.
- Za popunjavanje pukotina, spojeva između ploča, oko oplata itd.
- Za zaptivanje spojeva sa malim pomeranjima između različitih građevinskih materijala

NAČIN PRIMENE

Spojevi moraju biti čisti i bez prašine, masnoće i rđe. Za neporozne površine nije potreban prajmer. Na poroznim površinama, kao što su beton, kamen, cement i malter, može se naneti prajmer (mešavina jednog dela akrilne zaptivne mase i 4–5 delova vode).

Preporučeni odnos dubine i širine spoja je 1:2. Temperatura primene je od +5 °C do +40 °C. Očvrsla zaptivna masa može se ukloniti mehaničkim putem.

PAKOVANJE

Zapremina: kartuše od 280 ml i 310 ml; kobasice od 400 ml i 600 ml; burad od 200 l.

OGRANIČENJA

- Ne koristiti za zaptivanje spojeva koji su trajno izloženi vodi.
- Ne nanositi ukoliko postoji opasnost od kiše ili mraza.
- Nije elastičan, stoga se ne sme koristiti za dilatacione spojeve.
- Može se prefarbavati samo dovoljno elastičnim bojama.

SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE

PARFIX Acryl Parquet ima rok upotrebe 18 meseci kada se čuva u originalnoj ambalaži, na suvom mestu, pri temperaturi od +5 °C do +25 °C.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Baza	Akrilna disperzija
Konzistencija	Glatka pasta
pH	7–9
Specifična težina	1,66 ± 0,03 g/cm ³
Vreme stvaranja površinskog filma	40 ± 20 min (23 °C i 50% rel. vlažnosti)
Brzina očvršćavanja	2 mm/dan (23 °C i 50% rel. vlažnosti)
Tvrdoća Shore A	30–40 Shore A
Izduženje pri kidanju	≥ 100% (ASTM D412)
Temperaturna otpornost	od -10 °C do +80 °C
Temperatura primene	od +5 °C do +40 °C

Dostupne boje / Available colors are / Доступные цвета:



ENG

PARFIX Acryl parquet is one-component water based acrylic sealant.Used for sealing finishing joints and filling interior crackings.

PROPERTIES

- Paintable
- Odorless
- Permanently flexible.
- Can be used on surfaces such as brick, concrete, wood,PVC etc.
- Very easy to apply and clean
- Water-proof after curing
- Easy tooling.

APPLICATIONS

- Connection joints on window sills, between masonry, etc.
- For filling cracks, board joints, around shutter formwork, etc.
- Sealing of low movement joints between various construction materials.

INSTRUCTIONS

The joints must be clean and free from dust, grease and rust. No primer is required for nonporous surfaces. On porous surfaces such as concrete, stone, cement and plaster a primer (mixture of one part acrylic sealant and 4-5 parts of water) can be applied.The recommended joint depth/width ratio is 1 to 2. Application temperature is between +5 °C and +40 °C. Cured sealant can be removed mechanically.

PACKAGING

Volume: 280 ml,310 ml cartridges.400ml,600 ml sousage packaging.200 lt drums.

RESTRICTIONS

- It's should not be used for sealing joints permanently exposed to water.
- It should not be applied in case of risk of rain or frost.
- It's is not elastic; therefore it must not be used in expansion joints.
- It can be painted barely with paints that are sufficiently elastic.

STORAGE AND SHELF LIFE

PARFIX Acryl parquet has a shelf life of 18 months, stored in a dry place at temperatures between +5 and +25 degrees, in it's original packaging.

TECHNICAL PROPERTIES

Basis	Acrylic Dispersion
Consistency	Smooth paste
pH	7-9
Specific gravity	1,66 ± 0,03 gr/cm3
Tack-Free time	40 ± 20 min (23 °C and 50% R.H)
Curing Rate (mm/day)	2 mm/day (23 °C and 50% R.H)
Shore A hardness	30 – 40 Shore A
Ultimate elongation	≥100 % (ASTM D412)
Temperature resistance	-10°C to +80°C
Application Temperature	+5 °C to +40 °C

RUS

PARFIX Acryl Parquet — однокомпонентный акриловый герметик на водной основе. Используется для герметизации финишных швов и заполнения трещин внутри помещений.

СВОЙСТВА

- Можно окрашивать
- Без запаха
- Сохраняет постоянную гибкость
- Может использоваться на таких поверхностях, как кирпич, бетон, дерево, ПВХ и т. д.
- Очень легко наносится и очищается
- Водостойкий после отверждения
- Легко обрабатывается

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для соединительных швов на подоконниках, между элементами кладки и т. д.
- Для заполнения трещин, стыков между плитами, вокруг опалубки и т. д.
- Для герметизации швов с небольшой подвижностью между различными строительными материалами

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Швы должны быть чистыми, без пыли, жира и ржавчины. Для непористых поверхностей грунтовка не требуется. На пористые поверхности, такие как бетон, камень, цемент и штукатурка, можно нанести грунтовку (смесь одной части акрилового герметика и 4–5 частей воды).
Рекомендуемое соотношение глубины и ширины шва составляет 1:2. Температура нанесения — от +5 °C до +40 °C. Отверждённый герметик можно удалить механическим способом.

УПАКОВКА

Объём: картриджи 280 мл и 310 мл; мягкая упаковка 400 мл и 600 мл; бочки 200 л.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не использовать для герметизации швов, постоянно подвергающихся воздействию воды.
- Не наносить при риске дождя или заморозков.
- Не является эластичным, поэтому не должен использоваться в деформационных швах.
- Может окрашиваться только достаточно эластичными красками.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности PARFIX Acryl Parquet составляет 18 месяцев при хранении в оригинальной упаковке, в сухом месте, при температуре от +5 °C до +25 °C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Акриловая дисперсия
Консистенция	Гладкая паста
рН	7–9
Удельный вес	1,66 ± 0,03 г/см³
Время образования поверхностной плёнки	40 ± 20 мин (23 °C и 50% отн. влажности)
Скорость отверждения	2 мм/день (23 °C и 50% отн. влажности)
Твёрдость по Шору А	30–40 Shore A
Удлинение при разрыве	≥100% (ASTM D412)
Температурная стойкость	от -10 °C до +80 °C
Температура нанесения	от +5 °C до +40 °C