

PARFIX E FILLER

EKO MASA ZA FUGOVANJE PARKETA / ECO PARQUET JOINTING COMPOUND / ECO СОСТАВ
ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ПАРКЕТА

RS

OSOBI NE I NAMENA

Vodena masa za fugovanje parketa sa blagim mirisom. Koristi se za popunjavanje neravnina i sitnih fuga širine do 2 mm.

BOJA PROIZVODA

Svetlo bež

NAČIN RADA

Koristi se pomešana sa prašinom od završnog brušenja parketa za popunjavanje sitnih fuga do 2 mm širine. Parket mora biti suv, čist od masnoće i prljavštine, i brušen postepeno sve finijim brusnim papirom. Nanosi se nerđajućom gletericom. Izbegavati upotrebu standardnih čeličnih špattli jer mogu rđati u kontaktu sa vodom i ostaviti tamne mrlje na tretiranoj površini parketa. Ne razređivati. Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

POTROŠNJA

7–11 m²/l u jednom sloju ili 80–120 g/m², u zavisnosti od širine fuga, vrste drveta i načina nanošenja.

TEMPERATURA PRIMENE

Optimalna radna temperatura je 20 °C, uz maksimalnu vlažnost vazduha do 70%.

VREME SUŠENJA

Približno 60 minuta nakon nanošenja (zavisi od širine fuga, temperature i vlažnosti vazduha; kod širih fuga vreme sušenja pre brušenja se produžava)

PREPORUČENA UPOTREBA

Enterijer

POGODNO ZA

Popunjavanje fuga i manjih oštećenja parketa

SADRŽI

5-hloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) i 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju. Čuvati van domašaja dece. Ne jesti, ne piti i ne pušiti tokom rukovanja proizvodom. AKO DOSPE NA KOŽU: isprati sa dosta vode. VOC: Maksimalno dozvoljena vrednost za ovaj proizvod (A/ž-WB) je 30 g/L. Ovaj proizvod sadrži maksimalno VOC < 30 g/L.

**Product
benefits**

RUS

СВОЙСТВА И НАЗНАЧЕНИЕ

Водоразбавляемая шпатлевка для паркета со слабым запахом. Используется для заполнения неровностей и мелких швов шириной до 2 мм.

ЦВЕТ ИЗДЕЛИЯ

Светло-бежевый

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется в смеси с древесной пылью от финишного шлифования паркета для заполнения мелких швов шириной до 2 мм. Паркет должен быть сухим, очищенным от жира и загрязнений, а также отшлифованным с постепенным уменьшением зернистости абразива. Наносить с помощью шпателя из нержавеющей стали. Избегать использования обычных стальных шпателей, так как при контакте с водой они могут ржаветь и оставлять темные пятна на обработанной поверхности паркета. Не разбавлять. Инструменты очищать водой сразу после использования.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

7-11 м²/лу одного слоя или 80-120 г/м², в зависимости от размера шва, породы древесины и способа нанесения

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимальная рабочая температура 20°C, максимальная влажность воздуха до 70%

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

45-60 минут после нанесения (зависит от размера шва, температуры нанесения, относительной влажности воздуха, для более крупных швов время высыхания при шлифовке увеличивается)

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Интерьер

ПОДХОДИТ ДЛЯ

Заполнение швов и мелких повреждений паркета

ХРАНИЛИЩЕ

Продукт хранится в первоначально закрытой и надлежащим условиям (в сухом, вентилируемом помещении, на деревянных поддонах) при температуре от +5°C до +35°C. Берегите от замерзания

УПАКОВКА

1л, 5л

СОДЕРЖИТ

5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1), а также 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Может вызывать аллергическую реакцию. Хранить в недоступном для детей месте. Не есть, не пить и не курить при работе с продуктом. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды. VOC: Максимально допустимое значение для данного продукта (A/ж-WB) — 30 г/л. Содержание VOC: < 30 г/л.

ENG

PROPERTIES AND PURPOSE

Water-based parquet jointing compound with mild odor. Used to fill irregularities and small joints up to 2 mm wide.

COLOR OF THE PRODUCT

light beige

PREPARATION AND APPLICATION

used mixed with sanding dust from the final parquet sanding, for filling small joints up to 2 mm wide. The parquet must be dry, clean from grease and dirt, and sanded with progressively finer sanding paper. Apply using a stainless steel trowel. Avoid using standard steel putty knives as they may rust when in contact with water and leave dark stains on the treated parquet surface. Do not dilute. Clean tools with water immediately after use.

CONSUMPTION

7-11 m²/l in one layer or 80-120 g/m², depending on joint size, type of wood and application method

APPLICATION TEMPERATURE

optimal working temperature 20°C, with maximum air humidity up to 70%.

DRYING TIME

after application 45 - 60 min (depends on joint size, application temperature, relative air humidity, for larger joints the drying time for sanding is extended)

RECOMMENDED USE

interior

SUITABLE FOR

filling joints and minor parquet damage

STORAGE

originally closed and properly stored product (dry, ventilated room, on wooden pallets) at temperatures from +5°C to +35°C. Protect from freezing.

PACKAGING

1L, 5L

CONTAINS

5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) and 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May cause an allergic reaction. Keep out of reach of children. Do not eat, drink, or smoke when handling this product. IF ON SKIN: rinse with plenty of water. VOC: The maximum permissible value for this product (A/ž-WB) is 30 g/L. This product contains max. VOC < 30 g/L.