

PARFIX EPU 91 2K

DVOKOMPONENTNI EPOKSI POLIURETANSKI LEPAK ZA PARKET / TWO-COMPONENT EPOXY-POLYURETHANE ADHESIVE / ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ



Product benefits



OPIS PROIZVODA I UPOTREBA

Dvokomponentni epoksi poliuretanski lepak namenjen za lepljenje svih vrsta i veličina parketa. Pogodan za polaganje parketa većih dimenzija (maksimalna dužina 2500mm, maksimalna širina 200mm) kao što je laminatni, daščani i klasični parket, brodski pod, panel parket od egzotičnih vrsta drveta, kao i već lakiranog parketa i podno grejanje.

- DUGO OTVORENO VREME RADA 90-120MIN
- LAKO SE ČISTI
- POGODAN ZA PODNO GREJANJE
- VISOKA KONAČNA SNAGA LEPLJENJA
- PROHODNO NAKON 24 h
- VISOKA ELASTIČNOST • NIZAK VOC SADRŽAJ

PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se lepak nanosi mora biti ravna, fino obrađena, čvrsta i bez pukotina, dobro očišćena od prašine masnoća i ostalih nečistoća. Betonska podloga mora biti stara minimalno 4-6 dana, a vlažnost betonske i cementne podloge može biti maksimalno 2%. Upijajuće podloge zaštiti predpremazom, odgovarajućim PARFIX PRIMER-om.

UPUTSTVO ZA APLIKACIJU

PARFIX EPU91 2K je dvokomponentni lepak. Komponenta A je epoksi-poliuretanski polimer a komponenta B je očvršćivač. U posudu sa komponentom A treba sipati ceo sadržaj doze komponente B. Obe komponente temeljno promešati spororotirajućim mikserom. Posebno obratiti pažnju na stranice i dno posude koje treba ostrugati lopaticom da komponenta B ne bi ostala neizmešana.

PARFIX EPU91 2K lepak za parket naneti na već pripremljenu podlogu nazubljenom lopaticom. Zbog različitih materijala i različitih uslova rada, preporučljivo je da se prvo napravi proba na manjoj površini kako bi se proverila pogodnost PARFIX EPU91 2K lepka za parket za upotrebu u realnim uslovima rada. Nakon probe, pripremiti i naneti onoliko PARFIX EPU91 2K lepka za parket koliko je potrebno da bi se položilo parketa u roku od 90-120 min. Vreme upotrebe se skraćuje na višim temperaturama i za veće količine lepka, a produžuje na nižim temperaturama i za manje količine lepka. Parket položiti na sloj lepka da na njega naleže po celoj površini. Sveže ostatke PARFIX EPU91 2K lepka za parket je potrebno odmah očistiti PARFIX PU CLEANER-om, jer očvršli lepak se može ukloniti samo mehaničkim putem, prilikom čega na parketu ostaju mrlje. Dalja obrada parketa, brušenje i lakiranje, je moguća 72h nakon lepljenja.

POTROŠNJA:

cca. 900-1500 g/m² u zavisnosti od vrste parketa i poroznosti podloge. Korišćenje parfix prajmera smanjuje potrošnju lepka i pojačava adheziju lepka

TEMPERATURA PRIMENE:

temperatura vazduha između +10°C do +25°C, relativna vlažnost vazduha između 45% i 65%, pre, za vreme i posle polaganja parketa. Temperatura podloge min. +10°C, vlažnost betonske podloge do 2,00%, u slučaju veće vlažnosti obavezno koristiti odgovarajući PRIMER. PU PRIMER, PU PRIMER RAPID, BLOCK 4.5 kao parna barijera.

OTVORENO VREME RADA:

90-120 min. Niske temperature produžavaju, a visoke skraćuju vreme za postavljanje i podešavanje podova

VREME SUŠENJA:

nakon 72h je moguće brušenje i lakiranje parketa

SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE:



originalno zatvoren i na preporučen način skladišten, suva, provetrena prostorija, na drvenim paletama, na temperaturi od +5 do +25°C, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti, proizvod je upotrebljiv 12 meseci od datuma proizvodnje označenog na ambalaži. Čuvati od smrzavanja i pregrevanja. Voda kao i vlažan alat ne smeju doći u kontakt sa bilo kojom komponentom. Načetu i ne iskorišćenu ambalažu dobro zatvorite i što pre upotrebite do kraja. Polaganje drvene obloge čija suvoća odnosno vlažnost nije u skladu sa odgovarajućim standardima, uzrokovana naglim povećanjem vlažnosti vazduha može dovesti do štete usled bubrenja drveta. Sistemi podnog grejanja moraju biti u skladu sa važećim regulativama. U svakom slučaju treba poštovati vreme sušenja. Ugasite grejanje 48 sati pre početka radova. Pokretanje grejanja nakon postavljanja podne obloge moguće je barem 1 nedelju nakon ugradnje, s time da pokretanje grejanja do željene temperature treba biti postupno.

PAKOVANJE:

Komponenta A i komponenta B (komponenta B se nalazi u plastičnoj kanti sa komponentom A) ; 9kg+1kg

NAPOMENA:

Koristi se u sistemu sa proizvodom PARFIX PU PRIMER, PARFIX PU PRIMER RAPID, PARFIX BLOCK 4,5, PARFIX PU CLEANER.



RUS

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей, предназначенный для приклеивания паркета всех типов и размеров. Подходит для укладки паркета больших размеров (максимальная длина 2500 мм, максимальная ширина 200 мм), такого как ламинат, дощатый и классический паркет, корабельный пол, панельный паркет из экзотических пород древесины, а также уже лакированный паркет и полы с подогревом.

• **ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ 90-120 МИН • ЛЕГКО ОЧИЩАЕТСЯ • ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ - ВЫСОКАЯ КОНЕЧНАЯ ПРОЧНОСТЬ КЛЕЯ • БЫСТРАЯ ПРОХОДИМОСТЬ ЧЕРЕЗ 24 Ч • ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ - ОЧЕНЬ НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ VOC**

ПОДГОТОВКА СУБСТРАТА:

Поверхность, на которую наносится клей, должна быть ровной, тщательно обработанной, прочной, без трещин, а также тщательно очищенной от пыли, жира и других загрязнений. Возраст бетонного основания должен быть не менее 4-6 дней, а влажность бетонного и цементного основания может составлять максимум 2%. Защитите впитывающие поверхности с помощью грунтовки, соответствующей PARFIX PRIMER.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

PARFIX EPU91 2K — двухкомпонентный клей. Компонент А — эпоксидно-полиуретановый полимер, компонент В — отвердитель. Вылейте все содержимое банки компонента В в емкость с компонентом А. Тщательно перемешайте оба компонента с помощью медленно вращающегося миксера. Особое внимание следует уделить стенкам и дну емкости, которые следует очистить шпателем, чтобы компонент В не остался неперемешанным. Нанесите паркетный клей PARFIX EPU91 2K на подготовленную поверхность зубчатым шпателем. В связи с различными материалами и различными условиями работы рекомендуется сначала провести испытание на небольшом участке, чтобы проверить пригодность паркетного клея PARFIX EPU91 2K для использования в реальных рабочих условиях. После испытания приготовьте и нанесите необходимое количество паркетного клея PARFIX EPU91 2K для укладки паркета в течение 90-120 минут. Жизнеспособность сокращается при более высоких температурах и использовании большего количества клея и увеличивается при более низких температурах и использовании меньшего количества клея. Уложите паркет на слой клея так, чтобы он приклеился ко всей поверхности. Свежие остатки паркетного клея PARFIX EPU91 2K необходимо немедленно удалить с помощью очистителя PARFIX PU CLEANER, поскольку затвердевший клей можно удалить только механическим способом, что оставит пятна на паркете. Дальнейшая обработка паркета — шлифовка и лакировка — возможна через 72 часа после приклеивания.

РАСХОД: около 900-1500 г/м² в зависимости от типа паркета и пористости основания. Использование соответствующего грунта PARFIX PU PRIMER снижает расход клея, улучшает адгезию и позволяет работать при повышенной влажности основания.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ:

температура воздуха от +10°C до +25°C, относительная влажность воздуха от 45% до 65%, до, во время и после укладки паркета. Температура основы мин. +10°C, влажность бетонного основания до 2,00%, при более высокой влажности обязательно использование соответствующего PRIMER. PU PRIMER, PU PRIMER RAPID, BLOCK 4.5 как влагопароизоляция

ОТКРЫТОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: 90-120 мин. Низкие температуры увеличивают, а высокие - сокращают время укладки и выравнивания полов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: через 72 часа можно шлифовать и лакировать паркет

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

Продукт следует хранить в оригинально закрытой таре и рекомендованном порядке, в сухом, проветриваемом помещении на деревянных поддонах, при температуре от +5 до +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок годности продукта составляет 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Беречь от заморозки и перегрева. Вода и мокрые инструменты не должны соприкасаться ни с одним компонентом. Плотнo закройте вскрытую и неиспользованную упаковку и используйте ее как можно скорее. Укладка деревянной обшивки, сухость или влажность которой не соответствуют установленным нормам, в результате резкого повышения влажности воздуха может привести к ее повреждению вследствие разбухания древесины. Системы напольного отопления должны соответствовать действующим нормам. В любом случае следует соблюдать время высыхания. Включите отопление за 48 часов до начала работ. Включение отопления после укладки напольного покрытия возможно не ранее, чем через 1 неделю после укладки, однако нагрев до желаемой температуры следует производить постепенно.

УПАКОВКА: компонент А+компонент В (компонент В находится в пластиковом ведре вместе с компонентом А); 9 кг+1 кг

ENG

INFORMATION ABOUT THE PRODUCT:

Two-component epoxy-polyurethane adhesive for gluing all types and sizes of parquet. Suitable for laying all types of parquet, larger dimensions (maximum length 2500mm, maximum width 200mm), such as laminate, board and classic parquet, decking, parquet from exotic types of wood, as well as already varnished parquet and underfloor heating.

• **LONG OPEN WORKING TIME 90 – 120MIN • EASY CLEANING • SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING • HIGH FINAL ADHESION STRENGTH • AVAILABLE FOR WALKING AFTER 24H • HIGH ELASTICITY • LOW CONTENT OF VOC**

SUBSTRATE PREPARATION:

The surface on which the glue is applied must be flat, finely processed, solid and without cracks, well cleaned of dust, grease and other impurities. The concrete substrate must be at least 4-6 days old, and the humidity of the concrete and cement substrate can be a maximum of 2%. Protect absorbent substrates with a primer, suitable PARFIX PRIMER.

APPLICATION INSTRUCTIONS:

PARFIX EPU91 2K is a two-component adhesive. Component A is an epoxy-polyurethane polymer and component B is a hardener. Pour the entire contents of the dose of component B into the container with component A. Mix both components thoroughly with a slow-rotating mixer. Pay special attention to the sides and bottom of the bowl, which should be scraped with a spatula so that component B does not remain unmixed. Apply PARFIX EPU91 2K parquet glue to the already prepared substrate with a toothed spatula. Due to different materials and different working conditions, it is recommended to first make a test on a smaller area to check the suitability of PARFIX EPU91 2K parquet adhesive for use in real working conditions. After the test, prepare and apply as much PARFIX EPU91 2K parquet adhesive as is necessary to lay the parquet within 90-120 minutes. The time of use is shortened at higher temperatures and for larger quantities of glue, and extended at lower temperatures and for smaller quantities of glue. Lay the parquet on a layer of glue so that it rests on it over the entire surface. Fresh residues of PARFIX EPU91 2K parquet glue must be cleaned immediately with PARFIX PU CLEANER, because hardened glue can only be removed mechanically, leaving stains on the parquet. Further processing of the parquet, sanding and varnishing, is possible 72 hours after gluing.

CONSUMPTION:

approx. 900-1500 g/m² depending on the type of parquet and the porosity of the substrate. Using the appropriate PARFIX PU PRIMER reduces adhesive consumption and improves adhesion and enables work with increased substrate humidity.

APPLICATION TEMPERATURE:

air temperature between +10°C to +25°C, relative air humidity between 45% and 65%, before, during and after laying the parquet. Substrate temperature min. +10°C, concrete substrate humidity up to 2.00%, in case of higher humidity it is mandatory to use a suitable PRIMER. PU PRIMER, PU PRIMER RAPID, BLOCK 4.5 as moisture vapor barrier.

OPEN WORKING TIME:

90 – 120min Time for setting floors is shortened at higher temperatures and extended at lower temperatures

DRYING TIME:

after 72h it is possible to grind parquet and to put varnish on it

STORAGE AND SHELF LIFE:

originally closed and stored in the recommended way, in a dry, ventilated room, on wooden pallets, at a temperature of +5 to +25°C, protected from direct sunlight, the product can be used for 12 months from the production date marked on the packaging. Protect from freezing and overheating. Water and wet tools must not come into contact with any component. Close the opened and unused packaging tightly and use it completely as soon as possible. Laying a wooden covering whose dryness or humidity is not in accordance with the appropriate standards, caused by a sudden increase in air humidity, can lead to damage due to the swelling of the wood. Underfloor heating systems must comply with current regulations. In any case, the drying time should be respected. Turn off the heating 48 hours before starting work. Starting the heating after installing the floor covering is possible at least 1 week after installation, with the fact that starting the heating to the desired temperature should be gradual.

PACKAGING:

Component A and component B (comp. B is in plastic can with comp. A); 9kg + 1kg