

PARFIX FILLER

MASA ZA FUGOVANJE PARKETA / PARQUET GROUTING COMPOUND /
МАССА ДЛЯ ЗАТИРКИ ПАРКЕТА

TriTonex

OPIS PROIZVODA I UPOTREBA

Masa za fugovanje parketa namenjena za popunjavanje fuga na parketu u cilju dobijanja monolitne površine. Proizvod je namenjen prvenstveno za popunjavanje fuga, ali i manjih oštećenja parketa.

- LAKO SE NANOSI I BRUSI
- DOBRO POPUNJAVA FUGE I NERAVNINE NA PARKETU
- DAJE ODLIČAN VIZUELNI EFEKAT
- SMANJUJE POTROŠNJU LAKA ZA PARKET

UPUTSTVO ZA APLIKACIJU

pre upotrebe sadržaj dobro promućkati. U masu za fugovanje dodati piljevinu, dobijenu hoblovanjem parketa brusnim papirom. Kako nijansa fugne ne bi odstupala od nijanse parketa, koristiti piljevinu od parketa koji se obrađuje. Za veće otvore masa treba da bude gušća (sa više piljevine) a za manje otvore ređa (manje piljevine). Pripremljena smeša se nanosi velikom špahtlom preko cele površine parketa.

POTROŠNJA:

oko 0,1 kg/m²

TEMPERATURA PRIMENE:

optimalna radna temperature 20°C, uz maksimalnu vlažnost vazduha do 65%.

VREME SUŠENJA:

3-5 h

SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE:

originalno zatvoren i pravilno uskladišten proizvod (suva, provetrena prostorija, na drvenim paletama) na temperature od +5°C do +35°C

PAKOVANJE:

0.9kg, 4kg, 18kg

**Product
benefits**

RUS

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Паркетный затирочный состав предназначен для заполнения швов на паркете с целью получения монолитной поверхности. Продукт предназначен в первую очередь для заполнения швов, а также для устранения небольших повреждений паркета.

- ЛЕГКО НАНОСИТСЯ И ШЛИФУЕТСЯ
- ХОРОШО ЗАПОЛНЯЕТ ШВЫ И НЕРОВНОСТИ НА ПАРКЕТЕ
- ДАЁТ ОТЛИЧНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
- УМЕНЬШАЕТ РАСХОД ПАРКЕТНОГО ЛАКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

перед использованием хорошо встряхните содержимое. Добавьте в затирочную массу опилки, полученные путем строгания паркета наждачной бумагой. Чтобы оттенок затирки не отличался от оттенка паркета, используйте опилки от обрабатываемого паркета. Для больших проемов масса должна быть более густой (с большим количеством опилок), а для маленьких проемов - менее густой (с меньшим количеством опилок). Приготовленная смесь наносится большим шпателем на всю поверхность паркета.

РАСХОД: около 0,1 кг/м².

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ:

оптимальная рабочая температура 20°C, при максимальной влажности воздуха до 65%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 2-4ч

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

оригинальный закрытый и правильно хранящийся продукт (в сухом, проветриваемом помещении, на деревянных поддонах) при температуре от +5°C до +35°C

УПАКОВКА: 0,9 кг, 4 кг, 18 кг

ENG

INFORMATION ABOUT THE PRODUCT:

Parquet jointing compound intended for filling parquet joints in order to obtain a monolithic surface. The product is primarily intended for filling joints, but also could be used to fullfill minor parquet damage.

- EASY TO APPLY AND SAND
- FILLS WELL PARQUET JOINTS AND UNEVENNESS
- GIVES GREAT VISUAL EFFECT
- REDUCES THE CONSUMPTION OF PARQUET VARNISH

APPLICATION INSTRUCTIONS:

shake the contents well before use. Sawdust, obtained by sanding the parquet with sandpaper, should be added to jointing compound. To match the grout color to the parquet, use the sawdust from the treated parquet. For larger openings, the compound should be thicker (with more sawdust), and for smaller openings, thinner (less sawdust). The prepared mixture is applied with a large spatula over the entire parquet surface.

CONSUMPTION:

about 0.1 kg/m²

APPLICATION TEMPERATURE:

optimal working temperature 20°C, with maximum air humidity up to 65%.

DRYING TIME:

2-4 h

STORAGE AND SHELF LIFE:

originally closed and properly stored product (dry, ventilated room, on wooden pallets) at temperatures from +5°C to +35°C

PACKAGING:

0.9kg, 4kg, 18kg