

PARFIX K209 gecko

PROTIVKLIZNI ČIČAK LEPAK ZA TEKSTILNE PLOČE I SAMOLEŽEĆI LVT / ANTI-SLIP TACKIFIER ADHESIVE FOR TEXTILE TILES AND LOOSE-LAY LVT / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПЛИТОК И СВОБОДНО УКЛАДЫВАЕМЫХ LVT ПЛИТОК



Product benefits



OSOBBINE I NAMENA:

Trajno lepljivi proizvod za pričvršćivanje samoležećih tekstilnih ploča (SL) i samoležećih luksuznih vinil ploča (LVT). Pogodan za sve podloge na kojima je moguća ugradnja. Omogućava skidanje ploča u bilo kom trenutku, kao i zamenu već postojećih.

- **EKONOMIČNA PRIMENA**
- **TRAJNO LEPLJIV**
- **ZA UGRADNJU TEKSTILNIH PLOČA I SAMOLEŽEĆIH LUKSUZNIH VINIL PLOČA (LVT)**
- **TEKSTILNE PODNE OBLOGE SA LEPLJENOM FLIS PODLOGOM U LISTOVIMA I PLOČICAMA**
- **ZA SISTEM PODNOG GREJANJA**
- **ZA STAMBENE, KOMERCIJALNE I INDUSTRIJSKE LOKACIJE**
- **VEOMA MALA POTROŠNJA**
- **OBLOGA SE MOŽE LAKO UKLONITI I PONOVO POSTAVITI**

KARAKTERISTIKE:

ODNOS MEŠANJA	jednokoponentni
IZGLED	bela tečnost
SPECIFIČNA GUSTINA	1,000 g/cm ³
IZGLED NAKON SUŠENJA	prozirna
TEMPERATURA NANOŠENJA I VLAŽNOST VAZDUHA	+10°C do + 25°C vlažnost vazduha ≤ 70%
NAČIN NANOŠENJA NA SLABO UPIJAJUĆE PODLOGE	valjak od pene
NAČIN NANOŠENJA NA UPIJAJUĆE PODLOGE	valjak mikrofiber
POTROŠNJA	70 do 120 gr/m ²
VREME ČEKANJA	15 do 30 min / dok ne postane staklast
OTVORENO VREME	30 do 60 min
LAGANO OPTEREĆENJE	odmah nakon primene
PUNO OPTEREĆENJE	nakon 12 sati
ROK TRAJANJA	12 meseci
TEMPERATURA SKLADIŠTENJA	+5°C do +30°C
PAKOVANJE	5 l


USLOVI POSTAVLJANJA

Podloga : suva, čvrsta, bez prašine da budu uklonjeni svi premazi, odmašćena i ne preterano hrapava.

Vlažnost podloge :

- 2,0% maks. za podloge na bazi cementa
- 1,7% maks. za podloge na bazi cementa sa podnim grejanjem
- 0,5% maks. za anhidritne podloge
- 0,2% maks. za anhidritne podloge sa podnim grejanjem

PRIMENA: Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suva, bez pukotina i materijala (prljavštine, ulja, masti) koji bi mogli da umanje prijanjanje. Odgovarajućim valjkom ravnomerno nanosite PARFIX K209 Gecko na podlogu i ostavite da se osuši sve dok ne bude izgledao kao prozirni tanki sloj. Vreme sušenja na upijajućim podovima iznosi 15 do 30 minuta. Na neupijajućim podlogama poštujujte duže vreme sušenja dok se premaz potpuno ne osuši. Previše deo sloj ili nedovoljno sušenje može dovesti



do neželjene adhezije. Postavite podne obloge i temeljito utapajte/pritisnite (valjkom od 50 kg). Materijal nikada ne sme da uđe u spojeve podnih ploča sa eventualno podignutim podnim pločama jer se ploče mogu zalepiti međusobno. Maskirajte spojeve trakom ili održavajte rastojanje prilikom postavljanja. Nakon postavljanja podnih obloga, po podu se odmah može hodati. PARFIX K209 Gecko ne sprečava dimenzionalne promene podne obloge.

NAPOMENA:

Pre postavljanja, podne obloge moraju biti adekvatno aklimatizovane na unutrašnju temperaturu. Jake deformacije na krajevima rolni, ekstremno podignute ivice ili jake zakrivljenosti na pločama mogu prouzrokovati odlepljivanje, zato tokom postavljanja i nakon lepljenja moraju biti opterećene.

ENG

Permanently tacky product for fixing loose-lay textile tiles (SL) and loose-lay luxury vinyl tiles (LVT). Suitable for all substrates where installation is possible. Allows removal of tiles at any time as well as replacement of existing ones.

- **ECONOMICAL APPLICATION**
- **PERMANENTLY TACKY**
- **FOR INSTALLATION OF CARPET TILES AND LOOSE-LAY LUXURY VINYL TILES (LVT)**
- **TEXTILE FLOOR COVERINGS WITH FLEECE BACKING IN SHEETS AND TILES**
- **SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS**
- **FOR RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND INDUSTRIAL AREAS**
- **VERY LOW CONSUMPTION**
- **FLOOR COVERING CAN BE EASILY REMOVED AND REPOSITIONED**

Characteristics

MIXING RATIO	single-component
APPEARANCE	white liquid
SPECIFIC DENSITY	1,000 g/cm ³
APPEARANCE AFTER DRYING	transparent
APPLICATION TEMPERATURE AND HUMIDITY	+10°C to +25°C humidity ≤ 70%
METHOD OF APPLICATION ON POORLY ABSORBENT SUBSTRATES	foam roller
METHOD OF APPLICATION ON ABSORBENT SUBSTRATES	Microfiber Roller
CONSUMPTION	70 to 120 gr/m ²
WAITING TIME	15 to 30 minutes until glassy
OPEN TIME	30 to 60 min
LIGHT LOAD	Immediately after application
FULL LOAD	after 12 hours
SHELF LIFE	12 months
STORAGE TEMPERATURE	+5°C to +30°C
PACKAGING	5 l

INSTALLATION CONDITIONS

Substrate: dry, solid, dust-free, all coatings removed, degreased and not excessively rough. Substrate moisture: max. 2.0% for cement-based substrates; max. 1.7% for cement-based substrates with underfloor heating; max. 0.5% for anhydrite substrates; max. 0.2% for anhydrite substrates with underfloor heating

APPLICATION: The substrate must be solid, load-bearing, dry, without cracks and materials (dirt, oil, grease) that could reduce adhesion. Using a suitable roller, apply PARFIX K209 Gecko evenly to the substrate and allow it to dry until it forms a thin transparent film. Drying time on absorbent floors is 15 to 30 minutes. On non-absorbent substrates allow longer drying time until the coating is completely dry. Too thick a layer or insufficient drying may cause unwanted adhesion. Install the floor covering and press thoroughly (with a 50 kg roller). The material must never enter the joints between floor tiles with possibly lifted edges, as the tiles may stick to each other. Mask the joints with tape or keep spacing during installation. After installation of the floor covering, the floor can be walked on immediately. PARFIX K209 Gecko does not prevent dimensional changes of the floor covering.

NOTE: Before installation, floor coverings must be properly acclimatized to indoor temperature. Strong deformations at the ends of rolls, extremely raised edges or strong curvature of tiles may cause lifting; therefore during installation and after bonding they must be weighted.

RUS

Постоянно липкий продукт для фиксации свободно укладываемых текстильных плиток (SL) и свободно укладываемых виниловых плиток класса LVT. Подходит для всех оснований, на которых возможен монтаж. Позволяет в любой момент снять плитки, а также заменить уже установленные.

- ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД
- ПОСТОЯННО ЛИПКИЙ
- ДЛЯ УКЛАДКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПЛИТОК И СВОБОДНО УКЛАДЫВАЕМЫХ ВИНИЛОВЫХ ПЛИТОК (LVT)
- ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ С ФЛИСОВОЙ ПОДЛОЖКОЙ В РУЛОНАХ И ПЛИТКАХ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОГО ПОЛА
- ДЛЯ ЖИЛЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
- ОЧЕНЬ НИЗКИЙ РАСХОД
- ПОКРЫТИЕ МОЖНО ЛЕГКО СНЯТЬ И УЛОЖИТЬ ПОВТОРНО

Характеристики

СМЕШИВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ	Однокомпонентный
ВНЕШНИЙ ВИД	белая жидкость
УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ	1 000 г/см³
ВНЕШНИЙ ВИД ПОСЛЕ СУШКИ	Прозрачная
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ И ВЛАЖНОСТЬ	Влажность от +10°C до +25°C ≤ 70%
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ НА ПЛОХО ВПИТЫВАЮЩИЕСЯ СУБСТРАТЫ	Поролоновый ролик
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ НА АБСОРБИРУЮЩИЕ СУБСТРАТЫ	Микрофибровый ролик
ПОТРЕБЛЕНИЕ	70–120 гр/м²
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ	15–30 минут до стеклянного цвета
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ	30–60 минут
ЛЁГКАЯ НАГРУЗКА	Сразу после подачи заявки
ПОЛНАЯ НАГРУЗКА	Через 12 часов
СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	+5°C до +30°C
УПАКОВКА	5 л

УСЛОВИЯ УКЛАДКИ

Основание: сухое, прочное, без пыли, все покрытия должны быть удалены, поверхность обезжирена и не слишком шероховатая. Влажность основания: макс. 2,0% для цементных оснований; макс. 1,7% для цементных оснований с подогревом пола; макс. 0,5% для ангидритных оснований; макс. 0,2% для ангидритных оснований с подогревом пола.

ПРИМЕНЕНИЕ: Основание должно быть прочным, несущим, сухим, без трещин и материалов (грязь, масло, жир), которые могут снизить адгезию. Подходящим валиком равномерно нанесите PARFIX K209 Gecko на основание и дайте высохнуть до образования тонкой прозрачной пленки. Время высыхания на впитывающих основаниях составляет 15–30 минут. На невпитывающих основаниях необходимо выдержать более длительное время высыхания до полного высыхания покрытия. Слишком толстый слой или недостаточное высыхание могут привести к нежелательной адгезии. Уложите напольное покрытие и тщательно прижмите (валиком весом 50 кг). Материал не должен попадать в швы между плитками с возможными приподнятыми краями, так как плитки могут склеиться между собой. Закройте швы лентой или соблюдайте расстояние при укладке. После укладки напольного покрытия по полу можно сразу ходить. PARFIX K209 Gecko не предотвращает изменения размеров напольного покрытия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед укладкой напольные покрытия должны быть должным образом акклиматизированы к внутренней температуре помещения. Сильные деформации на концах рулонов, сильно поднятые края или значительная кривизна плиток могут вызвать их отслоение, поэтому во время укладки и после приклеивания их необходимо утяжелить.

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Tritonex d.o.o. Kragujevac na osnovu dosadašnjih iskustva i ispitivanja u sertifikovanoj laboratoriji. Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. / Технические данные предоставлены с целью достижения оптимальных результатов при использовании продукции, производимой компанией Tritonex d.o.o. Крагуевац на основании предыдущего опыта и испытаний в сертифицированной лаборатории. Мы рекомендуем покупателю провести предварительное тестирование образцов для своих нужд. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения. За дополнительной информацией обращайтесь в нашу техническую службу. / Technical data are provided in order to achieve optimal results using products manufactured by Tritonex d.o.o. Kragujevac based on previous experience and testing in a certified laboratory. We advise the customer to carry out preliminary testing of samples for his needs. The manufacturer reserves the right to make any changes. For any additional information, please contact our technical service.