

PARFIX K770 hybrid

JEDNOKOMPONENTNI SILANSKI LEPAK ZA POSTAVLJANJE ELASTIČNIH PODOVA / SINGLE-COMPONENT
SILANE ADHESIVE FOR INSTALLATION OF RESILIENT FLOOR COVERINGS / ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ
СИЛАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ ЭЛАСТИЧНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



Product benefits



OSOBI NE I NAMENA:

PARFIX K770 HIBRYD je jednokomponentni lepak koji očvrđava po uticajem vlage iz prostora i podloge, na bazi silan-terminalnih prepolimera (MS tehnologija). Lepak je pogodan za lepljenje: krutih LVT, SPC; LVT na zidove i podove; za postavljanje svih vrsta elastičnih pokrivki (PVC rolne). Pogodan za lepljenje na pravilno pripremljene, upijajuće i neupijajuće površine i na sisteme sa podnim i zidnim grejanjem i hlađenjem.

KARAKTERISTIKE:

ODNOS MEŠANJA	jednokomponentno
TEMPERATURA NANOŠENJA	+10°C do +30°C
NANOŠENJE	nazubljena gleterica br. 1-3
MAKSIMALNO OTVORENO VREME	1 sat (1)
STVRDNJAVANJE	24-36 sati (1)
POTROŠNJA	300 - 450 g/m ² u zavisnosti od podloge.
BOJA	slonovače
ROK SKLADIŠTENJA	12 meseci (2)
PAKOVANJE	5 kg; 10 kg

(1) na 20°C i 65% relativne vlažnosti


(2) u originalnim zatvorenim posudama na temperaturama između +10°C i +25°C ± Uslovi postavljanja

*Čišćenje alata rastvaračem na bazi acetona (pre stvrđnjavanja lepka)

Priprema podloge: Podloga suva, čista, ravna i otprašena. Mora biti bez boja, voskova, ulja ili proizvoda koji mogu uticati na prijanjanje lepka.

Vlažnost podloge: 2,0% maks. sa cementnim podlogama; 1,7% maks. sa cementnim podlogama sa podnim grejanjem; 0,5% maks. sa anhidritnim podlogama; 0,2% maks. sa anhidritnim podlogama sa podnim grejanjem.

Način upotrebe : Nanesite PARFIX K770 HIBRYD u potrebnoj količini prema vrsti podloge i vrsti materijala koji se lepi, koristeći odgovarajuću nazubljenu gletericu. Na slabo upijajućim ili neupijajućim podlogama, uklonite i očistite površinu od prašine, zaostalih nečistoća, ostataka lepka, boja i masnoća. U slučaju postavljanja ploča ili ploča velikog formata na neupijajuće podloge, nanesite minimalnu količinu lepka potrebnu za pravilno pokrivanje poledine premaza i uvek osigurajte prisustvo odgovarajućeg nivoa vlažnosti okoline (>50%, ali ne više od onog što je naveo proizvođač poda). Sačekajte 10-15 minuta nakon nanošenja lepka pre nego što počnete sa postavljanjem obloge ili poda. Postavljajte dok je sloj lepka još svež: lepak se mora pritisnuti valjanjem premaza ravnomerno kako bi se osiguralo dobro prolaženje lepka na poledinu. Otvoreno vreme može se promeniti u zavisnosti od temperature, relativne vlažnosti i upijanja podloge. Vremena će biti kraća sa višim temperaturama i višem stepenu vlažnosti; vremena će se produžiti sa niskim temperaturama, nižem stepenu vlažnosti i slabo ili neupijajućim podlogama. U slučaju upotrebe već otvorenih pakovanja, uklonite svu eventualnu stvorenu pokožicu, koja čuva preostali proizvod i nakon toga pređite na primenu. Obezbedite dobru ventilaciju tokom nanošenja i sušenja lepka.



Napomena: Uvek izvadite iz ambalaže obloge koje treba lepiti nekoliko sati pre postavljanja kako biste rasteretili napetosti i aklimatizovali ih uslovima okoline. Ako pod nije savršeno ravan, koristite tegove (kao što su vreće peska, paketi lepka itd.) na deformisanim delovima. Koristite tegove na spojevima i vrhovima eventualno deformisane obloge dok se PARFIX K770 HIBRYD ne stvrdne (24-36 sati). Ne koristiti za lepljenje obloga na podloge koje nisu izolovane od mogućeg prodora vlage.

Upozorenja: Podloga treba da ima temperaturu od najmanje 12° C do 15° C. Ne nanosite lepak ako je relativna vlažnost u radnoj okolini viša od 75%. Nikada ne razblažujte lepak. Tokom sušenja oslobađa veoma male količine metil alkohola.

ENG

PARFIX K770 HYBRID is a single-component adhesive that cures under the influence of moisture from the air and the substrate, based on silane-terminated prepolymers (MS technology). The adhesive is suitable for bonding: rigid LVT, SPC; LVT on walls and floors; and for installation of all types of resilient floor coverings (PVC sheets). It is suitable for bonding on properly prepared absorbent and non-absorbent substrates and for systems with underfloor and wall heating and cooling.

CHARACTERISTICS:

MIXING RATIO	Single-component
APPLICATION TEMPERATURE	+10°C to +30°C
APPLICATION	serrated trowel no. 1-3
MAXIMUM OPEN TIME	1 hour (1)
HARDENING	24-36 hours (1)
CONSUMPTION	300 - 450 g/m ² depending on the substrate.
COLOR	Ivory
SHELF LIFE	12 months (2)
PAKOVANJE	5 kg; 10 kg

(1) at 20°C and 65% relative humidity

(2) in original sealed containers at temperatures between +10°C and +25°C

*Cleaning of tools with acetone-based solvent (before adhesive curing).

Substrate preparation: The substrate must be dry, clean, level and dust-free. It must be free of paints, waxes, oils or products that may affect adhesion.

Substrate moisture:

2.0% max. for cement substrates

1.7% max. for cement substrates with underfloor heating

0.5% max. for anhydrite substrates

0.2% max. for anhydrite substrates with underfloor heating

Method of use: Apply PARFIX K770 HYBRID in the required amount depending on the type of substrate and the type of material being bonded, using an appropriate notched trowel. On slightly absorbent or non-absorbent substrates remove dust, residues, old adhesive, paint and grease. When installing tiles or large-format boards on non-absorbent substrates apply the minimum quantity of adhesive necessary to properly cover the back of the covering and always ensure an adequate ambient humidity level (>50%, but not higher than specified by the flooring manufacturer). Wait 10–15 minutes after applying the adhesive before installing the covering or floor. Install while the adhesive layer is still fresh; the adhesive must be pressed by rolling the covering evenly to ensure proper transfer to the back side. The open time may vary depending on temperature, relative humidity and substrate absorption. Times will be shorter with higher temperatures and higher humidity; times will be longer with lower temperatures, lower humidity and poorly or non-absorbent substrates. If using previously opened packaging remove any skin formed on the surface and then proceed with application. Ensure good ventilation during application and curing.

Note: Always remove the floor coverings from packaging several hours before installation to release tension and acclimatize them to ambient conditions. If the floor is not perfectly level use weights (such as sandbags, adhesive packages, etc.) on deformed areas. Use weights on joints and edges of any deformed covering until PARFIX K770 HYBRID cures (24–36 hours). Do not use for bonding coverings on substrates that are not protected against possible moisture penetration.

Warnings: The substrate temperature must be at least 12–15°C. Do not apply the adhesive if the relative humidity in the working environment exceeds 75%. Never dilute the adhesive. During curing it releases very small amounts of methyl alcohol.

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Tritonex d.o.o. Kragujevac na osnovu dosadašnjih iskustva i ispitivanja u sertifikovanoj laboratoriji. Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. / Технические данные предоставлены с целью достижения оптимальных результатов при использовании продукции, производимой компанией Tritonex d.o.o. Крагуевац на основании предыдущего опыта и испытаний в сертифицированной лаборатории. Мы рекомендуем покупателю провести предварительное тестирование образцов для своих нужд. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения. За дополнительной информацией обращайтесь в нашу техническую службу. / Technical data are provided in order to achieve optimal results using products manufactured by Tritonex d.o.o. Kragujevac based on previous experience and testing in a certified laboratory. We advise the customer to carry out preliminary testing of samples for his needs. The manufacturer reserves the right to make any changes. For any additional information, please contact our technical service.

RUS

PARFIX K770 HYBRID — однокомпонентный клей, отверждающийся под воздействием влаги воздуха и основания, на основе силан-терминированных преполимеров (MS-технология). Клей подходит для приклеивания: жестких LVT, SPC; LVT на стены и полы; а также для укладки всех видов эластичных напольных покрытий (ПВХ в рулонах). Подходит для нанесения на правильно подготовленные впитывающие и невпитывающие основания, а также для систем с напольным и настенным отоплением и охлаждением.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СМЕШИВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ	Однокомпонентный
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	+10°C до +30°C
ПРИМЕНЕНИЕ	Зубчатая кельма No 1-3
МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ	1 час (1)
ЗАТВЕРДЕВАНИЕ	24-36 часов (1)
ПОТРЕБЛЕНИЕ	300–450 г/м² в зависимости от субстрата.
ЦВЕТ	Слоновая кость
СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев (2)
RAKOVANJE	5 kg; 10 kg

(1) при 20°C и 65% относительной влажности
(2) в оригинальной герметично закрытой таре при температуре от +10°C до +25°C

*Очистка инструмента растворителем на основе ацетона (до отверждения клея).

Подготовка основания: Основание должно быть сухим, чистым, ровным и без пыли. Оно должно быть очищено от красок, восков, масел и других веществ, которые могут повлиять на адгезию.

Влажность основания:

- 2,0% макс. для цементных оснований
- 1,7% макс. для цементных оснований с подогревом пола
- 0,5% макс. для ангидритных оснований
- 0,2% макс. для ангидритных оснований с подогревом пола

Способ применения: Нанесите PARFIX K770 HYBRID в необходимом количестве в зависимости от типа основания и материала, используя соответствующий зубчатый шпатель. На слабо впитывающих или невпитывающих основаниях удалите пыль, остатки загрязнений, старого клея, краски и жира. При укладке плит или панелей большого формата на невпитывающие основания наносите минимальное количество клея, необходимое для правильного покрытия тыльной стороны покрытия, и обеспечьте соответствующий уровень влажности воздуха (>50%, но не превышающий рекомендации производителя покрытия). Подождите 10–15 минут после нанесения клея перед началом укладки покрытия. Укладывайте покрытие, пока слой клея еще свежий; покрытие необходимо равномерно прокатать валиком для обеспечения хорошего переноса клея на тыльную сторону. Открытое время может изменяться в зависимости от температуры, относительной влажности и впитываемости основания. При более высоких температурах и влажности время сокращается; при низких температурах, низкой влажности и слабовпитывающих основаниях — увеличивается. При использовании ранее открытой упаковки удалите образовавшуюся пленку с поверхности и продолжайте применение. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время нанесения и отверждения клея.

Примечание: Перед укладкой покрытия необходимо извлечь из упаковки за несколько часов для снятия напряжений и акклиматизации к условиям помещения. Если пол не идеально ровный, используйте грузы (мешки с песком, упаковки клея и т.п.) на деформированных участках. Используйте грузы на стыках и краях покрытия до полного отверждения PARFIX K770 HYBRID (24–36 часов). Не использовать для приклеивания покрытий на основания, не защищенные от возможного проникновения влаги.

Предупреждения: Температура основания должна быть не ниже 12–15°C. Не наносите клей, если относительная влажность воздуха в рабочем помещении превышает 75%. Никогда не разбавляйте клей. Во время отверждения выделяется очень небольшое количество метилового спирта.

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Tritonex d.o.o. Kragujevac na osnovu dosadašnjih iskustva i ispitivanja u sertifikovanoj laboratoriji. Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. / Технические данные предоставлены с целью достижения оптимальных результатов при использовании продукции, производимой компанией Tritonex d.o.o. Крагуевац на основании предыдущего опыта и испытаний в сертифицированной лаборатории. Мы рекомендуем покупателю провести предварительное тестирование образцов для своих нужд. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения. За дополнительной информацией обращайтесь в нашу техническую службу. / Technical data are provided in order to achieve optimal results using products manufactured by Tritonex d.o.o. Kragujevac based on previous experience and testing in a certified laboratory. We advise the customer to carry out preliminary testing of samples for his needs. The manufacturer reserves the right to make any changes. For any additional information, please contact our technical service.