

PARFIX K880 PU

DVOKOMPONENTNI BRZI PU LEPAK ZA UNUTRAŠNJE I SPOLJAŠNJE LEPLJENJE ELASTIČNIH PODNIH OBLOGA / TWO-COMPONENT FAST PU ADHESIVE FOR INTERIOR AND EXTERIOR BONDING OF ELASTIC FLOOR COVERINGS / ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ БЫСТРОРЕАГИРУЮЩИЙ ПУ-КЛЕЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПРИКЛЕИВАНИЯ ЭЛАСТИЧНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



Product benefits



PARFIX K880 PU 2K je dvokomponentni poliuretanski brzovezujući lepak sa visokom elastičnošću i žilavošću pogodan za lepljenje u unutrašnjem i spoljašnjem okruženju:

- PVC podovi u rolnama ili pločicama
- Kompaktni podovi (Egger Aqua +,...)
- gumeni podovi u pločicama ili pločama
- gumeni sportski podovi
- vinilni podovi i tekstilni podovi
- polikarbonatne obloge
- podno grejanje
- veštačku travu, spoljne i površine sportskih objekata
- bez skupljanja
- fleksibilan i čvrst u isto vreme
- visoka otpornost na toplotu i hladnoću

Nakon potpunog stvrdnjavanja, PARFIX K880 PU 2K postaje otporan na toplotu, vodu i vremenske uslove.

KARAKTERISTIKE:

ODNOS MEŠANJA	7,33 :1
BOJA	Slonova kost
OPTIMALNA TEMPERATURA KOD PRIMENE	+10°C do +25°C
OPTIMALNA TEMPERATURA PODLOGE MIN.	+13 °C
NANOŠENJE	nazubljenom gletericom br. 3-7
OTVORENO VREME	70 – 80 min (1)
STVRDNJAVANJE	24 h (1)
VARENJE SPOJEVA NAKON	12 - 24 časa (1)
FINALNA SNAGA NAKON	3 - 5 dana (1)
POTROŠNJA	300-800 g/m ² u zavisnosti od podloge/gleterice
STABILNOST SKLADIŠTENJA	1 godina (2)
PAKOVANJE A+B	10 kg (8,80+1,20)

(1) na 20°C i 65% relativne vlažnosti.

(2) u originalnim zatvorenim posudama na temperaturama između +10°C i +25°C

Čišćenje alata rastvaračem na bazi acetona

USLOVI POSTAVLJANJA:

Podloga: suva, čista, bez stvaranja prašine, ne previše gruba.

Vlažnost podloge:

- 2,0% maks. sa cementnim podlogama;
- 1,7% maks. sa podlogama sa podlogom za grejanje;
- 0,5% maks. sa anhidritnim podlogama;
- 0,2% maks. sa anhidritnim podlogama sa podlogom za grejanje.

Način upotrebe:

Pre upotrebe, promešati proizvod dok ne postane ujednačen. Važno je osigurati da nema stalne kapilarne vlage iz podloge. Suve, ali rastresite podloge moraju se prvo premazati odgovarajućim primerima, PARFIX PU PRIMER, PARFIX PU RAPID PRIMER (videti tehničke listove). Cementne podloge sa visokom zaostalom relativnom vlažnošću treba premazati sa: PARFIX 4,5 BLOCK (videti tehnički list), posuti kvarc po površini, a zatim izravnati proizvodima za izravnavanje. Slabo upijajuće ili neupijajuće podloge, ukloniti i očistiti površinu od prašine, peska, ostataka lepka i voskova. Ako podloga mora biti dodatno izravnata i glatka, koristiti odgovarajuće samoiravnavajuće mase, koje nakon sušenja treba fino prebrusiti i otprašiti, pre lepljenja.



Postavljanje na odgovarajuće podloge:

PARFIX K880 PU 2K se ne razređuje. Nakon dobrog umešavanja komponenti A i B lepak naneti na podlogu odgovarajućom nazubljenom gletericom. Nakon konačnog postavljanja obloga, ravnomerno pritisnite celu površinu koristeći odgovarajuće valjke kako biste osigurali potpuni kontakt obloge sa lepkom i pospešili uklanjanje eventualnih zaostalih mehura vazduha.

Napomena:

Obloge koje treba lepiti uvek izvadite iz njihovog pakovanja nekoliko sati pre postavljanja kako biste ih oslobodili napetosti i stabilizovali ih na uslove sobne klime. Ako pod nije savršeno ravan, nakon lepljenja obloga stavite tegove (kao što su vreće peska ili limenke lepka itd.) na neravne površine, kao i na spojeve i krajeve rolni dok se PARFIX K880 PU 2K ne stvrdne (12-24 sata).

Gumeni podovi na poledini mogu biti zamašćeni plastifikatorima i voskovima zbog procesa proizvodnje, preporučljivo je poledinu obloge očistiti rastvaračem na bazi acetona.

ENG

PARFIX K880 PU 2K is a two-component fast-curing polyurethane adhesive with high elasticity and toughness suitable for bonding in interior and exterior environments:

- **PVC flooring in rolls or tiles**
- **Compact Floors (Egger Aqua +,...)**
- **rubber flooring in tiles or sheets**
- **rubber sports floors**
- **vinyl flooring and textile flooring**
- **polycarbonate coverings**
- **underfloor heating systems**
- **artificial grass, outdoor and sports surfaces**
- **shrinkage-free**
- **flexible and strong at the same time**
- **high resistance to heat and cold**

After full curing, PARFIX K880 PU 2K becomes resistant to heat, water and weather conditions.

CHARACTERISTICS:

MIXING RATIO	7,33 :1
COLOR	Ivory
OPTIMUM TEMPERATURE WHEN APPLYING	+10°C to +25°C
THE OPTIMUM TEMPERATURE OF THE SUBSTRATE IS MIN.	+13 °C
APPLICATION	with a serrated trowel no. 3-7
OPEN TIME	70 – 80 min (1)
HARDENING	24 h (1)
DIGESTION OF THE JOINTS AFTER	12 - 24 hours (1)
THE FINAL STRENGTH AFTER THE	3 - 5 days (1)
CONSUMPTION	300-800 g/m ² depending on the substrate/ trowel
STORAGE STABILITY	1 year (2)
PACKAGING A+B	10 kg (8.80+1.20)

(1) at 20°C and 65% relative humidity

(2) in original sealed containers at temperatures between +10°C and +25°C

Tool cleaning: solvent based on acetone

INSTALLATION CONDITIONS

Substrate: dry, clean, dust-free, not excessively rough.

Substrate moisture:

2.0% max. for cement-based substrates;

1.7% max. for substrates with underfloor heating;

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Tritonex d.o.o. Kragujevac na osnovu dosadašnjih iskustva i ispitivanja u sertifikovanoj laboratoriji. Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. / Технические данные предоставлены с целью достижения оптимальных результатов при использовании продукции, производимой компанией Tritonex d.o.o. Крагуевац на основании предыдущего опыта и испытаний в сертифицированной лаборатории. Мы рекомендуем покупателю провести предварительное тестирование образцов для своих нужд. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения. За дополнительной информацией обращайтесь в нашу техническую службу. / Technical data are provided in order to achieve optimal results using products manufactured by Tritonex d.o.o. Kragujevac based on previous experience and testing in a certified laboratory. We advise the customer to carry out preliminary testing of samples for his needs. The manufacturer reserves the right to make any changes. For any additional information, please contact our technical service.

0.5% max. for anhydrite substrates;
0.2% max. for anhydrite substrates with underfloor heating.

Method of use

Before use, mix the product until a homogeneous mixture is obtained. It is important to ensure that there is no permanent capillary moisture coming from the substrate. Dry but loose substrates must first be primed with suitable primers: PARFIX PU PRIMER or PARFIX PU RAPID PRIMER (see technical data sheets). Cement substrates with high residual moisture should be coated with PARFIX 4.5 BLOCK (see technical data sheet), then broadcast with quartz sand and leveled using suitable leveling compounds. Poorly absorbent or non-absorbent substrates must be cleaned from dust, sand, adhesive residues and wax. If the substrate needs additional leveling and smoothing, use appropriate self-leveling compounds which must be lightly sanded and dust removed after drying before bonding.

Installation on suitable substrates

PARFIX K880 PU 2K must not be diluted. After thoroughly mixing components A and B, apply the adhesive onto the substrate using an appropriate notched trowel. After the final installation of the floor covering, press the entire surface evenly using appropriate rollers to ensure full contact of the covering with the adhesive and to eliminate possible trapped air bubbles.

Note

Floor coverings to be installed should always be removed from their packaging several hours before installation to release tension and stabilize them to indoor climate conditions. If the floor is not perfectly flat, place weights (such as sandbags, adhesive cans, etc.) on uneven areas, joints and roll ends after installation until PARFIX K880 PU 2K has cured (12–24 hours). Rubber flooring may contain plasticizers and waxes on the backing due to the manufacturing process, therefore it is recommended to clean the back side of the covering with an acetone-based solvent.

RUS

PARFIX K880 PU 2K — двухкомпонентный быстрореагирующий полиуретановый клей с высокой эластичностью и прочностью, предназначенный для приклеивания во внутренних и наружных условиях:

- ПВХ покрытия в рулонах и плитках
- Компактный полы (Egger Aqua +,...)
- резиновые покрытия в плитках или листах
- резиновые спортивные покрытия
- виниловые и текстильные напольные покрытия
- поликарбонатные покрытия
- системы теплого пола
- искусственная трава, наружные и спортивные поверхности
- без усадки
- одновременно гибкий и прочный
- высокая устойчивость к высоким и низким температурам

После полного отверждения PARFIX K880 PU 2K становится устойчивым к теплу, воде и атмосферным воздействиям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СМЕШИВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ	7,33 :1
ЦВЕТ	Слоновая кость
ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ	+10°C до +25°C
ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА СУБСТРАТА МИНИМАЛЬНА.	+13 °C
ПРИМЕНЕНИЕ	С зубчатой кельмой No 3-7
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ	70 – 80 мин (1)
ЗАТВЕРДЕВАНИЕ	24 часа (1)
ПИЩЕВАРИЕ СУСТАВОВ ПОСЛЕ	12 - 24 часа (1)
КОНЕЧНАЯ СИЛА ПОСЛЕ	3 - 5 дней (1)
ПОТРЕБЛЕНИЕ	300-800 г/м ² в зависимости от субстрата/шпателя
СТАБИЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ	1 год (2)
УПАКОВКА А+В	10 кг (8,80+1,20)

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Tritonex d.o.o. Kragujevac na osnovu dosadašnjih iskustva i ispitivanja u sertifikovanoj laboratoriji. Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. / Технические данные предоставлены с целью достижения оптимальных результатов при использовании продукции, производимой компанией Tritonex d.o.o. Крагуевац на основании предыдущего опыта и испытаний в сертифицированной лаборатории. Мы рекомендуем покупателю провести предварительное тестирование образцов для своих нужд. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения. За дополнительной информацией обращайтесь в нашу техническую службу. / Technical data are provided in order to achieve optimal results using products manufactured by Tritonex d.o.o. Kragujevac based on previous experience and testing in a certified laboratory. We advise the customer to carry out preliminary testing of samples for his needs. The manufacturer reserves the right to make any changes. For any additional information, please contact our technical service.

PARFIX K880 PU ТЕХНИЧКИ ЛИСТ / TECHNICAL SHEET / ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

(1) при 20°C и 65% относительной влажности

(2) в оригинальной герметично закрытой таре при температуре от +10°C до +25°C

Очистка инструментов: растворителем на основе ацетона.

Условия укладки

Основание: сухое, чистое, без пыли, не слишком шероховатое.

Влажность основания:

2,0% макс. для цементных оснований;

1,7% макс. для оснований с системой теплого пола;

0,5% макс. для ангидритных оснований;

0,2% макс. для ангидритных оснований с системой теплого пола.

Способ применения

Перед использованием тщательно перемешать продукт до получения однородной смеси. Важно убедиться, что отсутствует постоянная капиллярная влага из основания. Сухие, но рыхлые основания необходимо предварительно загрунтовать соответствующими грунтовками: PARFIX PU PRIMER или PARFIX PU RAPID PRIMER (см. технические листы). Цементные основания с высокой остаточной влажностью следует обработать PARFIX 4.5 BLOCK (см. технический лист), затем посыпать кварцевым песком и выровнять соответствующими самовыравнивающимися смесями. Слабо впитывающие или невпитывающие основания необходимо очистить от пыли, песка, остатков клея и восков. Если основание необходимо дополнительно выровнять, использовать соответствующие самовыравнивающиеся смеси, которые после высыхания необходимо слегка отшлифовать и очистить от пыли перед приклеиванием.

Укладка на соответствующие основания

PARFIX K880 PU 2K не разбавляется. После тщательного смешивания компонентов А и В нанести клей на основание соответствующим зубчатым шпателем. После окончательной укладки покрытия равномерно прижать всю поверхность соответствующими валиками для обеспечения полного контакта покрытия с клеем и удаления возможных воздушных пузырей.

Примечание

Перед укладкой покрытия необходимо извлечь из упаковки за несколько часов, чтобы снять напряжение материала и стабилизировать его в условиях комнатного климата. Если основание не идеально ровное, после укладки покрытия следует разместить грузы (мешки с песком, банки клея и т.п.) на неровных участках, стыках и краях рулонов до полного отверждения PARFIX K880 PU 2K (12–24 часа). Резиновые покрытия могут содержать пластификаторы и воски на обратной стороне вследствие производственного процесса, поэтому рекомендуется очистить обратную сторону покрытия растворителем на основе ацетона.