

# PARFIX PU101

DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI LEPAK ZA PARKET



## Product benefits



Visoko kvalitetni dvokomponentni lepak na bazi poliuretana, punila i aditiva. Pogodan za lepljenje masivnih parketa manjih dimenzija do 160mm širine, višeslojnog parketa (tarketa), mozaičnog parketa, klasičnog parketa, laminatnih obloga, parketa od egzotičnih vrsta drveta.

### POSEBNE KARAKTERISTIKE:

- **PRODUŽENO VREME OBRADE 60-80 MIN**
- **OTPORAN NA POVIŠENE TEMPERATURE**
- **BEZ SADRŽAJA RASTVARAČA I VODE**

### PRIPREMA PODLOGE:

Podloga na koju se lepak nanosi mora biti ravna, fino obrađena, čvrsta i bez pukotina, dobro očišćena od prašine masnoća i ostalih nečistoća. Betonska podloga mora biti stara minimalno 4-6 dana, a vlažnost betonske i cementne podloge može biti maksimalno 2%. Upijajuće podloge zaštititi predpremazom, odgovarajućim PARFIX PRIMER-om. Glatke površine kao što su metal i keramika detaljno odmastiti i prebrusiti.

### UPUTSTVO ZA APLIKACIJU

Lepak mora biti pripremljen u tačno propisanom odnosu. U posudu sa komponentom A treba sipati ceo sadržaj doze komponente B. Obe komponente temeljno promešati spororotirajućim mikserom. Posebno obratiti pažnju na stranice i dno posude koje treba ostrugati lopaticom da komponenta B ne bi ostala neizmešana.

PARFIX PU101 lepak za parket naneti na već pripremljenu podlogu nazubljenom lopaticom. Zbog različitih materijala i različitih uslova rada, preporučljivo je da se prvo napravi proba na manjoj površini kako bi se proverila pogodnost PARFIX PU101 lepka za parket za upotrebu u realnim uslovima rada. Nakon probe, pripremiti i naneti onoliko PARFIX PU101 lepka za parket koliko je potrebno da bi se položilo parketa u roku od 60-80 min. Vreme upotrebe se skraćuje na višim temperaturama i za veće količine lepka, a produžuje na nižim temperaturama i za manje količine lepka. Parket položiti na sloj lepka da na njega naleže po celoj površini. Sveže ostatke PARFIX PU101 lepka za parket je potrebno odmah očititi PARFIX PU CLEANER-om, jer očvrsl lepak se može ukloniti samo mehaničkim putem, prilikom čega na parketu ostaju mrlje. Između zida i parketa ostaviti dilatacijski prostor 1-2cm. Dalja obrada parketa, brušenje i lakiranje, je moguća 24h nakon lepljenja.

### POTROŠNJA

u zavisnosti od vrste parketa, podloge, tipa lopatice od cca. 800-1400g/m<sup>2</sup>

-800-900g/m<sup>2</sup> - lamelni i mozaik parket debljine do 10mm

-1100-1300g/m<sup>2</sup> - klasičan i višeslojni parket manjih dimenzija

-1200-1400g/m<sup>2</sup> - višeslojni i masivan parket dimenzija do 160mm x 2000mm



Korišćenje parfix prajmera smanjuje potrošnju lepka i pojačava adheziju lepka

### TEMPERATURA PRIMENE

temperatura vazduha između +10°C do +25°C, relativna vlažnost vazduha između 45% i 65%, pre, tokom i nakon stavljanja parketa. Temperatura podloge min. +10°C, vlažnost betonske podloge do 2%

### OTVORENO VREME RADA

60-80 min. Niske temperature produžavaju, a visoke skraćuju vreme za postavljanje i podešavanje podova



## ВРЕМЕ SUŠENJA

Nakon 24h je moguće brušenje i lakiranje parketa

## SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE

Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten, suva, provetrena prostorija, na drvenim paletama, na temperaturi od +5 do +25°C, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti, proizvod je upotrebljiv 12 meseci od datuma proizvodnje označenog na ambalaži. Čuvati od smrzavanja i pregrevanja. Voda kao i vlažan alat ne smeju doći u kontakt sa bilo kojom komponentom. Načetu i ne iskorišćenu ambalažu dobro zatvorite i što pre upotrebite do kraja. Polaganje drvene obloge čija suvoća odnosno vlažnost nije u skladu sa odgovarajućim standardima, uzrokovana naglim povećanjem vlažnosti vazduha može dovesti do štete usled bubrenja drveta.

## PAKOVANJE

Komponenta A i komponenta B (komponenta B se nalazi u plastičnoj kanti sa komponentom A) ; 9kg+0,9kg ; 13kg+1,3kg

## ENG

High-quality two-component adhesive based on polyurethane, fillers and additives. Suitable for bonding solid parquet of smaller dimensions up to 160 mm width, multilayer parquet (engineered flooring), mosaic parquet, classic parquet, laminate flooring and parquet made of exotic wood species.

### SPECIAL FEATURES:

- **EXTENDED WORKING TIME 60–80 MIN**
- **RESISTANT TO ELEVATED TEMPERATURES**
- **SOLVENT- AND WATER-FREE**

### SUBSTRATE PREPARATION:

The substrate must be level, finely finished, solid and free of cracks, thoroughly cleaned of dust, grease and other impurities. Concrete substrates must be at least 4–6 days old, and the moisture content of concrete and cement substrates must not exceed 2%. Absorbent substrates must be protected with an appropriate PARFIX PRIMER. Smooth surfaces such as metal and ceramics must be thoroughly degreased and mechanically abraded.

### APPLICATION INSTRUCTIONS:

The adhesive must be prepared in the exact prescribed mixing ratio. Pour the entire contents of component B into the container with component A. Mix both components thoroughly using a low-speed mixer. Special attention must be paid to the sides and bottom of the container, which should be scraped with a spatula to prevent unmixed material. Apply PARFIX PU101 parquet adhesive onto the prepared substrate using a notched trowel. Due to variations in materials and working conditions, it is recommended to perform a test application on a small area to verify suitability under real working conditions. After testing, prepare and apply only the amount of adhesive that allows parquet installation within 60–80 minutes. Working time is shortened at higher temperatures and with larger adhesive quantities, and extended at lower temperatures and smaller quantities. Lay the parquet into the adhesive bed ensuring full-surface contact. Fresh adhesive residues must be removed immediately using PARFIX PU CLEANER, as cured adhesive can only be removed mechanically, which may leave stains on the parquet surface. Leave an expansion joint of 1–2 cm between the wall and the parquet flooring. Further processing, sanding and lacquering are possible 24 hours after installation.

### CONSUMPTION:

Depending on parquet type, substrate and trowel size: approx. 800–1400 g/m<sup>2</sup>  
800–900 g/m<sup>2</sup> — lamella and mosaic parquet up to 10 mm thickness  
1100–1300 g/m<sup>2</sup> — classic and multilayer parquet of smaller dimensions  
1200–1400 g/m<sup>2</sup> — multilayer and solid parquet up to 160 mm × 2000 mm  
Use of PARFIX PRIMER reduces adhesive consumption and improves adhesion.

### APPLICATION TEMPERATURE:

Air temperature between +10°C and +25°C, relative air humidity between 45% and 65% before, during and after parquet installation.  
Substrate temperature min. +10°C, concrete moisture max. 2%.

### OPEN TIME:

60–80 min. Lower temperatures extend, while higher temperatures shorten the installation and adjustment time.

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Tritonex d.o.o. Kragujevac na osnovu dosadašnjih iskustva i ispitivanja u sertifikovanoj laboratoriji. Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. / Технические данные предоставлены с целью достижения оптимальных результатов при использовании продукции, производимой компанией Tritonex d.o.o. Крагуевац на основании предыдущего опыта и испытаний в сертифицированной лаборатории. Мы рекомендуем покупателю провести предварительное тестирование образцов для своих нужд. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения. За дополнительной информацией обращайтесь в нашу техническую службу. / Technical data are provided in order to achieve optimal results using products manufactured by Tritonex d.o.o. Kragujevac based on previous experience and testing in a certified laboratory. We advise the customer to carry out preliminary testing of samples for his needs. The manufacturer reserves the right to make any changes. For any additional information, please contact our technical service.

## CURING TIME:

Sanding and lacquering possible after 24 hours.

## STORAGE AND SHELF LIFE:

When stored in original unopened packaging, in a dry and well-ventilated area, on wooden pallets, at temperatures from +5°C to +25°C, protected from direct sunlight, the product has a shelf life of 12 months from the production date indicated on the packaging.

Protect from freezing and overheating. Water and damp tools must not come into contact with any component. Opened containers should be tightly closed and used as soon as possible. Installation of wooden flooring with moisture levels outside standard requirements, or sudden increases in air humidity, may cause damage due to wood swelling.

## PACKAGING:

Component A and component B (component B is located inside the plastic container with component A)

9 kg + 0.9 kg; 13 kg + 1.3 kg

### RUS

Высококачественный двухкомпонентный клей на основе полиуретана, наполнителей и добавок. Подходит для приклеивания массивного паркета малых размеров шириной до 160 мм, многослойного паркета (таркет), мозаичного паркета, классического паркета, ламинированных покрытий, паркета из экзотических пород древесины.

## ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ 60–80 МИН**
- **УСТОЙЧИВ К ПОВЫШЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ**
- **НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И ВОДЫ**

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание, на которое наносится клей, должно быть ровным, тщательно обработанным, прочным и без трещин, хорошо очищенным от пыли, жиров и других загрязнений. Бетонное основание должно быть выдержано не менее 4–6 дней, а влажность бетонного и цементного основания не должна превышать 2%. Впитывающие основания необходимо обработать соответствующим грунтом PARFIX PRIMER. Гладкие поверхности, такие как металл и керамика, следует тщательно обезжирить и отшлифовать.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Клей необходимо готовить в строго заданной пропорции. В емкость с компонентом А следует вылить весь объем компонента В. Обе компоненты тщательно перемешать низкооборотным миксером. Особое внимание уделить стенкам и дну емкости, которые необходимо очистить шпателем, чтобы компонент В полностью перемешался. Клей для паркета PARFIX PU101 наносится на подготовленное основание зубчатым шпателем. Ввиду различий материалов и условий работы рекомендуется предварительно выполнить пробное нанесение на небольшой поверхности для проверки пригодности клея PARFIX PU101 в реальных условиях. После пробы приготовить и нанести такое количество клея, которое позволит уложить паркет в течение 60–80 минут. Время использования сокращается при более высоких температурах и больших объемах клея и увеличивается при низких температурах и меньших количествах. Паркет укладывается на слой клея с полным контактом по всей поверхности. Свежие остатки клея необходимо немедленно удалить с помощью PARFIX PU CLEANER, так как затвердевший клей можно удалить только механическим способом, что может привести к появлению пятен на паркете.

Между стеной и паркетом необходимо оставить деформационный зазор 1–2 см. Дальнейшая обработка паркета (шлифование и лакирование) возможна через 24 часа после приклеивания.

## РАСХОД:

В зависимости от вида паркета, основания и типа шпателя — примерно 800–1400 г/м<sup>2</sup>

800–900 г/м<sup>2</sup> — ламельный и мозаичный паркет толщиной до 10 мм

1100–1300 г/м<sup>2</sup> — классический и многослойный паркет малых размеров

1200–1400 г/м<sup>2</sup> — многослойный и массивный паркет до 160 мм × 2000 мм

Использование грунта PARFIX PRIMER снижает расход клея и повышает адгезию.

## ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Температура воздуха от +10°C до +25°C, относительная влажность воздуха 45–65% до, во время и после укладки паркета. Температура основания мин. +10°C, влажность бетонного основания до 2%.

## ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ:

60–80 мин. Низкие температуры увеличивают, а высокие сокращают время укладки и корректировки покрытия.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Шлифование и лакирование возможны через 24 часа.

### ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

При хранении в оригинальной закрытой упаковке, в сухом и проветриваемом помещении, на деревянных палетах, при температуре от +5°C до +25°C, защищенном от прямых солнечных лучей, срок годности составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Беречь от замерзания и перегрева. Вода и влажные инструменты не должны контактировать ни с одним компонентом. Открытую упаковку плотно закрыть и использовать как можно скорее. Укладка деревянных покрытий с влажностью, не соответствующей стандартам, а также резкое повышение влажности воздуха могут привести к повреждениям вследствие разбухания древесины.

### УПАКОВКА:

Компонент А и компонент В (компонент В находится в пластиковой таре с компонентом А)

9 кг + 0,9 кг; 13 кг + 1,3 кг