

PARFIX PU PRIMER

JEDNOKOMPONENTNI POLIURETANSKI PRAJMER / ONE-COMPONENT POLYURETHANE
PRIMER / ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА

TriTonex

OPIS PROIZVODA I UPOTREBA

Jednokomponentni poliuretanski prajmer. Koristi se kao podloga za poboljšanje adhezije na površinama kao što su beton, malter, drvo.

- OBEZBEĐUJE ODLIČNU ADHEZIJU IZMEĐU LEPKA I PODLOGE
- BRZO VREME VEZIVANJA

UPUTSTVO ZA APLIKACIJU

površina treba da bude čista, čvrsta, suva, otporna na pritisak, očišćena od prašine i masnoće. Nanesite prajmer ravnomerno koristeći valjak sa kratkim dlakama ili finu četku. Ako je površina jako upijajuća, nanesite prajmer u dva sloja. Drugi sloj naneti na suvi prvi sloj (3 sata). Parket treba lepiti na pripremljenu podlogu u roku od 24 do 72 sata koristeći samo reaktivne lepkove kao što su PARFIX PU 101, PU 71, EPU 91 i SMP HYBRID

POTROŠNJA:

cca.180-230g/m² u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge i načina nanošenja

TEMPERATURA PRIMENE:

optimalna radna temperatura je od +18°C do +25°C, uz maksimalnu relativnu vlažnost vazduha 60%. Ne sme se koristiti ispod +15°C

DOZVOLJEN SADRŽAJ VLAGE U BETONU: vlaga podloge kod polaganja parketa ne sme biti veća od 2.00% dok uz primenu max. PARFIX PU PRIMER-a površina može sadržati do max. 2.50% vlage

VREME SUŠENJA:


4 - 5h

SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE:

originalno zatvoren i pravilno uskladišten proizvod, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti, suva prostorija, na temperaturi od +5°C do +30°C

PAKOVANJE:

5kg

**Product
benefits**

RUS

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка. Используется в качестве основы для улучшения адгезии на таких поверхностях, как бетон, штукатурка, дерево.

- **ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНУЮ АДГЕЗИЮ МЕЖДУ КЛЕЕМ И ОСНОВОЙ**
- **БЫСТРОЕ ВРЕМЯ СЦЕПЛЕНИЯ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

поверхность должна быть чистой, прочной, сухой, устойчивой к давлению, очищенной от пыли и жира. Наносите грунтовку валиком с короткой шерстью или тонкой кистью. Для сильно впитывающих поверхностей наносите грунтовку в два слоя. Второй слой наносить на предварительно высохшую грунтовку (3 часа). Приклеивать паркет на чистую поверхность в течение 24-72 часов только реактивными клеями PARFIX PU 101, PU 71, EPU 91 и SMP HYBRID.

РАСХОД: около 180-230 г/м² в зависимости от шероховатости и впитываемости основания и способа нанесения

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ:

оптимальная рабочая температура от +18°C до +25°C, при максимальной относительной влажности воздуха 60%. Не допускается использование при температуре ниже +15°C

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ БЕТОНА: влажность основания при укладке паркета не должна быть выше 2,00%, а при применении макс. PARFIX PU PRIMER поверхность может содержать до макс. 2,50% влаги

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 3 часов

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

оригинальный закрытый и правильно хранимый продукт, в защищенном от прямых солнечных лучей, сухом помещении, при температуре от +5°C до +30°C

УПАКОВКА: 5 кг

ENG

INFORMATION ABOUT THE PRODUCT:

One-component polyurethane primer. It is used as a primer to improve adhesion on surfaces such as concrete, mortar, wood.

- **EXCELLENT ADHESION BETWEEN GLUE AND SUBSTRATE**
- **FAST BONDING TIME**

APPLICATION INSTRUCTIONS:

surface should be clean, solid, dry, pressure resistant, cleaned from dust and grease. Apply the primer evenly using a short-pile roller or a fine paintbrush. If the surface is highly absorbant, apply primer in two layers. Second layer apply on dry first layer (3 hours). Parquet should be glued onto the prepared surface within 24 to 72 hours using only reactive adhesives such as PARFIX PU 101, PU 71, EPU 91 and SMP HYBRID

CONSUMPTION:

approx. 180 – 230 g/m² depending on absorbtion and roughness of surface and way of application

APPLICATION TEMPERATURE:

optimal working temperature +18°C to +25°C with max. relative air humidity 60%. Do not use under +15°C

ALLOWED MOISTURE CONTENT IN CONCRETE: The substrate humidity when laying parquet must not exceed 2.00%. However, with the application of PARFIX PU PRIMER, the surface can contain up to a maximum of 2.50% moisture.

DRYING TIME:

3h

STORAGE AND SHELF LIFE:

originally closed and correctly stored product, protected from direct sunlight, in dry room, at temperatures +5°C to +30°C

PACKAGING:

5kg