

PARFIX WOOD D3

VODOOTPORNI LEPAK ZA DRVO KLASSE D3 / ONE-COMPONENT WATERPROOF ADHESIVE
CLASS D3 FOR WOOD / ВОДОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ КЛАССА D3



Product benefits



OPIS PROIZVODA I UPOTREBA

Jednokomponentni vodooporni lepak za drvo klase D3, na bazi modifikovane polivinilacetatne vodene disperzije. Zbog svojih karakteristika vodoopornosti i otpornosti na visoke temperature pogodan je za upotrebu u izradi građevinske stolarije i drugih montažnih spajanja, gde se na spojevima zahteva veća otpornost na vlagu, kao i slojevita lepljenja pločastih drvenih materijala u presama sa kratkim taktom.

- OTPORNOST NA VLAGU I KRATKOTRAJNO IZLAGANJE VODI (PREMA EN204)
- OTPORNOST NA VISOKE TEMPERATURE

INFORMACIJE O PROIZVODU:

Boja proizvoda: bezbojan

Način rada: površina za lepljenje treba da bude glatka, suva, bez prašine i masnoća. Parfix wood D3 je pripremljen za upotrebu samo ga treba dobro promešati. Dobro izmešan lepak izvaditi iz ambalaže (samo neophodnu količinu, ostatak čuvati dobro zatvoren). Nanosi se ravnomerno, ručno-četkom ili mašinski (valjcima, diskovima). Paneli koji zahtevaju presovanje, u presu se stavljaju dok je lepak svež. Alat se pere vodom dok je lepak svež

IZGLED	bela viskozna tečnost
BROOKFIELD VISKOZNOST NA 20 °C (MPA-S)	12.000 – 18.000
POTROŠNJA (G/M ²)	150 ± 10 (dvostruko nanošenje)
VLAŽNOST DRVETA	8 – 10 %
OTVORENO VREME (MIN NA 20 °C)	5 min
SADRŽAJ SUVE MATERIJE (%)	51 – 53 %
GUSTINA NA 20 °C	0,95 – 1,15 kg/L
PH VREDNOST NA 20 °C	2,5 – 3,5
MINIMALNA TEMPERATURA FORMIRANJA FILMA	~ 5 °C
PREČNIK ČESTICA	1,0 – 3,0 µm
MEHANIČKA STABILNOST	odlična
REOLOŠKO PONAŠANJE	pseudoplastično
SKLADIŠTENJE	od +5 °C do +25 °C

Preporučena upotreba: enterijer i eksterijer

Pogodno za: pogodan je za upotrebu u građevinskoj stolariji, za montažna lepljenja, kao i za slojevito lepljenje pločastih drvenih materijala u presama sa kratkim taktom


Skladištenje: Skladištenje: 6 meseci. Proizvod se mora skladištiti u ojačanim poliesterskim ili čeličnim posudama, na temperaturi između +5 °C i +30 °C.

Informacije o odlaganju: Odlagati u skladu sa važećim lokalnim i nacionalnim propisima.

Ograničenja upotrebe: Ne primenjivati u vlažnim uslovima. Osetljivo na smrzavanje. Pre nanošenja ostaviti proizvod da dostigne temperaturu od 20 °C. Uvek koristiti odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu. Obavezno konsultovati tehničke i bezbednosne listove proizvoda.

Napomena: čuvati od smrzavanja i pregrevanja

Pakovanje: 20kg; 1000kg(sa IBC kontejnerom)



ENG

PROPERTIES AND PURPOSE:

Parfix Wood D3 is one-component waterproof adhesive class D3 (EN204) for wood, polyvinyl acetate water dispersion based. Because of its water and high temperature resistant properties it is suitable in the construction joinery, where the high level of moisture resistance of the joints is needed, for montage bonding, for layered bonding of the wooden panels in presses with the short tact as well.

- **RESISTANT TO MOISTURE AND TO SHORT-TERM EXPOSITION TO WATER (EN204)**
- **HIGH TEMPERATURE RESISTANT**

INFORMATIONS ABOUT PRODUCT:

Color of the product: colorless

Preparation and application: surface for gluing should be smooth, dry, without dust or grease. Parfix wood D3 is ready to use, it just has to be mixed well. Take out only needed amount out of packaging and the rest keep well closed. Apply it evenly, manually – with paint brush or mechanical (with paint rollers, disks). The panels that demand pressing are put into the press while the glue is still fresh. The tools are washed with water while the glue is still fresh.

APPEARANCE	white viscous liquid
BROOKFIELD VISCOSITY AT 20 °C (MPA*S)	12 000 - 18 000
YIELD (G/M2)	150 +/- 10 double application
MOISTURE CONTENT OF WOOD	8 - 10%
OPEN TIME (MINUTES AT 20 °C)	5 min.
SOLID CONTENT (%)	51 - 53 %
DENSITY AT 20 °C	0,95 - 1,15 kg/L
PH AT 20 °C	2,5 °C - 3,5 °C
MINIMUM FILM-FORMING TEMPERATURE	~ 5 °C
PARTICLE DIAMETER	1,0 - 3,0 mm
MECHANICAL STABILITY	excellent
RHEOLOGICAL BEHAVIOUR	pseudoplastic
STORAGE:	od +5 °C do +25 °C

Recommended use: interior and exterior

Suitable for: It is suitable in the construction joinery, for montage bonding, for layered bonding of the wooden panels in presses with the short tact as well

Storage: 6 months. The product must be stored in reinforced polyester or steel containers at a temperature between +5 °C and +30 °C.

Disposal information: Dispose of in compliance with the local and national regulations in force

Usage limitations: Do not apply in damp environments. Frost sensitive. Allow the product to reach 20 °C before applying. Always use suitable personal protective equipment Always consult the technical and safety information sheets

Note: keep safe from frost and overheating

Packaging: 20kg; 1000kg (IBC)

RUS

ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ:

Однокомпонентный водостойкий клей для древесины класса D3, на основе модифицированной поливинилацетатной водной дисперсии. Благодаря своей водостойкости и устойчивости к высоким температурам подходит для использования в производстве строительных столярных и других монтажных соединений, где требуется повышенная влагостойкость швов, а также для послойного склеивания плитных древесных материалов в короткотактных прессах.

- **УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАГЕ И КРАТКОВРЕМЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ (В СООТВЕТСТВИИ С EN204)**
- **УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ**

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Tritonex d.o.o. Kragujevac na osnovu dosadašnjih iskustva i ispitivanja u sertifikovanoj laboratoriji. Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. / Технические данные предоставлены с целью достижения оптимальных результатов при использовании продукции, производимой компанией Tritonex d.o.o. Крагуевац на основании предыдущего опыта и испытаний в сертифицированной лаборатории. Мы рекомендуем покупателю провести предварительное тестирование образцов для своих нужд. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения. За дополнительной информацией обращайтесь в нашу техническую службу. / Technical data are provided in order to achieve optimal results using products manufactured by Tritonex d.o.o. Kragujevac based on previous experience and testing in a certified laboratory. We advise the customer to carry out preliminary testing of samples for his needs. The manufacturer reserves the right to make any changes. For any additional information, please contact our technical service.

Цвет продукта: бесцветный

Способ применения: склеиваемая поверхность должна быть гладкой, сухой, без пыли и жира. Parfix wood D3 готов к применению, его нужно только хорошо перемешать. Достаньте хорошо перемешанный клей из упаковки (только необходимое количество, остальное плотно закройте). Клей наносится равномерно, вручную с помощью кисти или машинным способом (валики, диски). Панели, требующие прессования, помещаются в пресс, пока клей свежий. Инструмент промывается водой, пока клей свежий.

ВНЕШНИЙ ВИД	белая вязкая жидкость
ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛЬДУ ПРИ 20 °C (МПА·С)	12 000 – 18 000
РАСХОД (Г/М²)	150 ± 10 (двойное нанесение)
ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ	8 – 10 %
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ (МИН ПРИ 20 °C)	5 мин
СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ (%)	51 – 53 %
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	0,95 – 1,15 кг/л
РН ПРИ 20 °C	2,5 – 3,5
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПЛЕНКООБРАЗОВАНИЯ	~ 5 °C
ДИАМЕТР ЧАСТИЦ	1,0 – 3,0 мкм
МЕХАНИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ	отличная
РЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ	псевдопластичное
ХРАНЕНИЕ	от +5 °C до +25 °C

Рекомендуемое применение: внутренняя и внешняя отделка

Подходит для: подходит для использования в строительных столярных работах, для склеивания сборных конструкций, а также для послойного склеивания плитных древесных материалов в короткоходовых прессах

Хранение: 6 месяцев. Продукт должен храниться в усиленных полиэфирных или стальных контейнерах при температуре от +5 °C до +30 °C.

Информация по утилизации: Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормативными требованиями.

Ограничения по применению: Не применять во влажной среде. Чувствителен к замерзанию. Перед нанесением довести продукт до температуры 20 °C. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Обязательно ознакомиться с техническими и паспортами безопасности продукта.

Примечание: беречь от замерзания и перегрева

Упаковка: 20 кг; 1000 кг (с контейнером IBC)