

PARSIL AKRILNI SILIKON

JEDNOKOMPONENTNI AKRILNI ZAPTIVAČ NA BAZI VODE / ONE-COMPONENT WATER-BASED
ACRYLIC SEALANT / ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕProduct
benefits

OPIS PROIZVODA I UPOTREBA

PARSIL je jednokomponentni akrilni zaptivač na bazi vode. Koristi se za zaptivanje završnih fuga i popunjavanje pukotina.

OSOBI NE I NAMENA

PARSIL je jednokomponentni akrilni zaptivač na bazi vode. Koristi se za zaptivanje završnih fuga i popunjavanje pukotina.

NAČIN RADA

PARSIL AKRILNI SILIKON se nanosi pištoljem za silikon. Nakon nanošenja kita u fuge ili pukotine potrebno je zagladiti lopaticom ili mokrim sunđerom.

BOJA PROIZVODA

bela

POTROŠNJA

310ml ~ 13m

TEMPERATURA PRIMENE

+5°C do +40°C (odnosi se na okolinu i podloge). Sve podloge moraju biti čvrste, čiste, suve i očišćenje od masnoće i prašine.

VREME SUŠENJA

2mm/24 h (23 °C and 50% R.H)

VREME POVRŠINSKOG OČVRŠĆIVANJA

15-45 min (23 °C and 50% R.H)

PREPORUČENA UPOTREBA

enterijer

POGODNO ZA

Kod zaptivanja spojeva sa malim pokretima između različitih građevinskih materijala. Spojeva veza na prozorskim pragovima, između zidova itd. Za popunjavanje pukotina, spojeva ploča oko oplata roletne itd. Koristi se za PVC, aluminijum i drvo. Temperatura primene: +5°C do +40°C (odnosi se na okolinu i podloge). Sve podloge moraju biti čvrste, čiste, suve i očišćenje od masnoće i prašine.

SKLADIŠTENJE

PARSIL ima rok trajanja 18 meseci, čuva se na suvom mestu na temperaturama između +5°C i +25°C stepeni, u originalnom pakovanju.

PAKOVANJE

310ml



RUS

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРИМЕНЕНИЕ

PARSIL — однокомпонентный акриловый герметик на водной основе. Используется для герметизации финишных швов и заполнения трещин.

СВОЙСТВА И НАЗНАЧЕНИЕ

PARSIL — однокомпонентный акриловый герметик на водной основе. Используется для герметизации финишных швов и заполнения трещин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловый герметик PARSIL наносится при помощи пистолета для герметиков. После нанесения в швы или трещины поверхность необходимо разгладить шпателем или влажной губкой.

ЦВЕТ ПРОДУКТА

Белый

РАСХОД

310 мл ≈ 13 м

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

От +5°C до +40°C (температура окружающей среды и основания). Все основания должны быть прочными, чистыми, сухими и очищенными от жира и пыли.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

2 мм / 24 ч (при 23°C и относительной влажности 50%)

ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛЕНКИ

15–45 мин (при 23°C и относительной влажности 50%)

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Для внутренних работ

ПОДХОДИТ ДЛЯ

Герметизации соединений с незначительными подвижками между различными строительными материалами, швов возле подоконников, между стенами и т.д.

Для заполнения трещин, стыков панелей вокруг коробов рольставней и аналогичных конструкций.

Подходит для ПВХ, алюминия и древесины.

Температура применения: от +5°C до +40°C (температура окружающей среды и основания).

Все основания должны быть прочными, чистыми, сухими и очищенными от жира и пыли.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения PARSIL составляет 18 месяцев при хранении в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.

УПАКОВКА

310 мл

ENG

PRODUCT DESCRIPTION AND USE

PARSIL is a one-component water-based acrylic sealant. It is used for sealing finishing joints and filling cracks.

PROPERTIES AND APPLICATION

PARSIL is a one-component water-based acrylic sealant. It is used for sealing finishing joints and filling cracks.

APPLICATION METHOD

PARSIL ACRYLIC SEALANT is applied using a sealant gun. After applying the sealant into joints or cracks, smooth the surface with a spatula or a damp sponge.

PRODUCT COLOR

White

COVERAGE

310 ml ≈ 13 m

APPLICATION TEMPERATURE

+5°C to +40°C (ambient and substrate temperature).

All substrates must be solid, clean, dry, and free from grease and dust.

CURING TIME

2 mm / 24 h (23°C and 50% R.H.)

SKIN FORMATION TIME

15–45 min (23°C and 50% R.H.)

RECOMMENDED USE

Interior

SUITABLE FOR

Sealing joints with limited movement between various building materials, connection joints around window sills, between walls, etc.

Suitable for filling cracks, panel joints around roller shutter housings, and similar applications.

Can be used on PVC, aluminum, and wood.

Application temperature: +5°C to +40°C (ambient and substrate temperature).

All substrates must be solid, clean, dry, and free from grease and dust.

STORAGE

PARSIL has a shelf life of 18 months when stored in its original packaging in a dry place at temperatures between +5°C and +25°C.

PACKAGING

310 ml